

FUGHE - SILICONI, CURA E PULIZIA



Che si tratti di **alta resistenza meccanica o chimica** o di **stabilità del colore** per rivestimenti delicati – i **fuganti ARDEX** offrono la **soluzione perfetta** per tutte le applicazioni speciali.

Per **rivestimenti standard** come pure per **grandi superfici**, i nostri prodotti si distinguono per la loro **particolarmente facile applicazione** e **lavorabilità**.

Il nostro sistema è perfetto per le richieste più esigenti dei posatori e dei rivestimenti, **specialmente per piastrelle e lastre di alta qualità**.



Sito web fughe - siliconi,
cura e pulizia



Consulente edile



Servizio tecnico

ARDEX G 10**Riempitivo elastico per fughe PREMIUM****Rapporto di miscelazione:**

ca. 1,7 l acqua : 5 kg polvere equivalente a
ca. 4,25 l acqua : 12,5 kg polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,1 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** ca. 1,8 kg/litro**Materiale occorrente:**

con fughe larghe 3 mm, profonde 5 mm
per piastrelle e mosaici medi

- 60 x 60 cm: ca. 0,10 kg/m²
- 60 x 30 cm: ca. 0,15 kg/m²
- 30 x 30 cm: ca. 0,20 kg/m²
- 15 x 15 cm: ca. 0,35 kg/m²
- 10 x 10 cm: ca. 0,45 kg/m²
- 5 x 5 cm: ca. 0,90 kg/m²

Ulteriori perdite di materiale in eccesso sulle piastrelle dipendono dal tipo di superficie e dal modo di lavorare e corrispondono a 0,05 - 0,10 kg/m².

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 30 minuti**Calpestabilità (+20°C):** dopo ca. 3 ore**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromo**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.**Norme, certificati di prova**

rispondente alla classe CG 2 WA per la norma EN 13888.

NON INFANGABILE!
PER L'ESTERNO CONSIGLIAMO ARDEX G9S!

A base cementizia

Per fughe larghe 1 - 10 mm

Adatto per interni, pareti e pavimenti.

- elevata stabilità cromatica
- superficie delle fughe molto precisa
- ampia gamma di possibili applicazioni
- flessibile
- impermeabile e resistente allo sporco
- ottima adesività laterale
- elevata resistenza
- adatto per riscaldamento a parete e pavimento

Campi di impiego:

Per il riempimento di fughe tra

- tutte le piastrelle e le lastre ceramiche
- piastrelle in vetro
- lastre ricostruite in pietra naturale o calcestruzzo
- mosaici in vetro, porcellana e ceramica.

Particolarmente adatto per il gres porcellanato.



**SACCO DI CARTA CON
COMODA MANIGLIA!**

Confezione	Nr. Art.	Pallet
bianco 5 kg secchio	3226	108 secchi
pergamon 5 kg secchio	3221	108 secchi
grigio argento 5 kg secchio	3224	108 secchi
grigio chiaro 5 kg secchio	3218	108 secchi
grigio 5 kg secchio	3216	108 secchi
grigio cemento 5 kg secchio	3227	108 secchi
grigio sabbia 5 kg secchio	3223	108 secchi
grigio pietra 5 kg secchio	3225	108 secchi
basalto 5 kg secchio	3213	108 secchi
antracite 5 kg secchio	3210	108 secchi
sismin 5 kg secchio	3219	108 secchi
bahama beige 5 kg secchio	3211	108 secchi
beige sabbia 5 kg secchio	3222	108 secchi
jura beige 5 kg secchio	3220	108 secchi
grigio marrone 5 kg secchio	3217	108 secchi
marrone bali 5 kg secchio	3212	108 secchi

IN ESAURIMENTO

Confezione	Nr. Art.	Pallet
marrone scuro 5 kg secchio	3215	108 secchi

Confezione	Nr. Art.	Pallet
bianco 12,5 kg sacco di carta	3616	80 sacchi
pergamon 12,5 kg sacco di carta	3611	80 sacchi
grigio argento 12,5 kg sacco di carta	3614	80 sacchi
grigio chiaro 12,5 kg sacco di carta	3608	80 sacchi
grigio 12,5 kg sacco di carta	3606	80 sacchi
grigio cemento 12,5 kg sacco di carta	3617	80 sacchi
grigio sabbia 12,5 kg sacco di carta	3613	80 sacchi
grigio pietra 12,5 kg sacco di carta	3615	80 sacchi
basalto 12,5 kg sacco di carta	3603	80 sacchi
antracite 12,5 kg sacco di carta	3600	80 sacchi
sismin 12,5 kg sacco di carta	3609	80 sacchi
bahama beige 12,5 kg sacco di carta	3601	80 sacchi
beige sabbia 12,5 kg sacco di carta	3612	80 sacchi
jura beige 12,5 kg sacco di carta	3610	80 sacchi
grigio marrone 12,5 kg sacco di carta	3607	80 sacchi
marrone bali 12,5 kg sacco di carta	3602	80 sacchi

Confezione	Nr. Art.	Pallet
marrone scuro 12,5 kg secchio	3605	80 sacchi

Differenze di colore sono imputabili alla stampa e pertanto non conformi al vero al 100%.

ARDEX G4 BASIC 1-6

Riempitivo per fughe a base cementizia

Rapporto di miscelazione:

ca. 3,5 l acqua : 12,5 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 2 ¾ volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,3 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 2,1 kg/litro

Materiale occorrente:

con fughe larghe 3 mm, profonde 5 mm
per piastrelle e mosaici medi

- 60 x 60 cm: ca. 0,10 kg/m²
- 30 x 60 cm: ca. 0,15 kg/m²
- 30 x 30 cm: ca. 0,20 kg/m²
- 15 x 15 cm: ca. 0,35 kg/m²
- 10 x 10 cm: ca. 0,50 kg/m²

Ulteriori perdite di materiale in eccesso sulle piastrelle dipendono dal tipo di superficie e dal modo di lavorare e corrispondono a 0,05 - 0,10 kg/m².

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 90 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 4 ore

Durezza alla penetrazione:

- dopo 1 giorno ca. 40 N/mm²
- dopo 3 giorni ca. 60 N/mm²
- dopo 7 giorni ca. 80 N/mm²
- dopo 28 giorni ca. 90 N/mm²

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Norme, certificati di prova

rispondente alla classe CG2 A per la norma EN 13888.

Per fughe da 1 - 6 mm

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

Campi di impiego:

Per il riempimento di fughe tra

- piastrelle in ceramica e vetro
- lastre idrorepellenti in pietra naturale ricostruita o calcestruzzo
- mosaici in vetro, porcellana e ceramica.

- particolarmente adatto per piastrelle monocottura
- superficie delle fughe precisa e liscia
- facile lavorabilità con lungo tempo di lavaggio
- buona adesione laterale
- elevata resistenza

Confezione	Nr. Art.	Pallet
bianco brillante 12,5 kg sacco di carta	4728	80 sacchi
grigio argento 12,5 kg sacco di carta	4726	80 sacchi
grigio cemento 12,5 kg sacco di carta	4725	80 sacchi



SACCO DI CARTA CON COMODA MANIGLIA!

ARDEX G5 BASIC 2-15

Riempitivo per fughe

Rapporto di miscelazione:

ca. 2,5 l acqua : 12,5 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 3,4 volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,5 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 2,2 kg/litro

Materiale occorrente:

con fughe larghe 10 mm, profonde 5 mm per piastrelle

- 60 x 60 cm: ca. 0,20 kg/m²
- 30 x 60 cm: ca. 0,30 kg/m²
- 30 x 30 cm: ca. 0,50 kg/m²
- 15 x 15 cm: ca. 1,00 kg/m²
- 10 x 10 cm: ca. 1,50 kg/m²

Ulteriori perdite di materiale in eccesso sulle piastrelle dipendono dal tipo di superficie e dal modo di lavorare e corrispondono a 0,05 - 0,10 kg/m².

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 90 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 5 ore

Durezza alla penetrazione:

- dopo 1 giorno circa 60 N/mm²
- dopo 3 giorni circa 80 N/mm²
- dopo 7 giorni circa 100 N/mm²
- dopo 28 giorni circa 120 N/mm²

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Norme, certificati di prova

rispondente alla classe CG2 A per la norma EN 13888.

Per fughe da 2 - 15 mm

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

Campi di impiego:

Per il riempimento di fughe tra

- piastrelle in monocottura, gres e gres porcellanato
- lastre idrorepellenti in pietra naturale ricostruita o calcestruzzo
- piastrelle doppie tipo „Spaltplatten“ e clinker.

- elevata resistenza
- buona adesione laterale
- facile lavorabilità con lungo tempo di lavaggio
- non infiammabile

Confezione	Nr. Art.	Pallet
grigio 12,5 kg sacco di carta	4707	80 sacchi
grigio cemento 12,5 kg sacco di carta	4708	80 sacchi
basalto 12,5 kg sacco di carta	4709	80 sacchi



SACCO DI CARTA CON COMODA MANIGLIA!

ARDEX G9S FLEX 2-15**Riempitivo elastico per fughe, rapido****Rapporto di miscelazione:**

ca. 0,95 l acqua : 5 kg polvere equivalente a
ca. 2,4 l acqua : 12,5 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 4 volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,3 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** ca. 2,1 kg/litro**Materiale occorrente:**

con fughe larghe 6 mm, profonde 5 mm per piastrelle

– 60 x 60 cm: ca. 0,20 kg/m²– 30 x 60 cm: ca. 0,30 kg/m²– 30 x 30 cm: ca. 0,40 kg/m²– 15 x 15 cm: ca. 0,60 kg/m²– 10 x 10 cm: ca. 0,90 kg/m²

Ulteriori perdite di materiale in eccesso sulle piastrelle dipendono dal tipo di superficie e dal modo di lavorare e corrispondono a 0,05 – 0,10 kg/m².

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 30 minuti**Calpestabilità (+20°C):** dopo ca. 90 minuti**Durezza alla penetrazione:**– dopo 1 giorno circa 35 N/mm²– dopo 3 giorni circa 40 N/mm²– dopo 7 giorni circa 50 N/mm²– dopo 28 giorni circa 60 N/mm²**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromo**Codice EMI:** EC 1^{PLUS} = a bassissime emissioni^{PLUS}**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.**Norme, certificati di prova**

rispondente alla classe CG2 WA per la norma EN 13888.

NUOVO

Per fughe da 2 – 15 mm

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- idrorepellente
- altamente deformabile
- a rapido indurimento e durevole
- flessibile
- buona adesione laterale
- adatto per riscaldamento a pavimento e parete

Campi di impiego:

Per il riempimento di fughe tra

- piastrelle in gres porcellanato, gres e monocottura
- lastre idrorepellenti in pietra naturale ricostruita o calcestruzzo
- mosaici in vetro, porcellana e ceramica.


**SACCO DI CARTA CON
COMODA MANIGLIA!**
NUOVO dal 1. trimestre

Confezione	Nr. Art.	Pallet
bianco 5 kg secchio	3237	108 secchi
grigio sabbia 5 kg secchio	3234	108 secchi
grigio argento 5 kg secchio	3235	108 secchi
grigio 5 kg secchio	3232	108 secchi
grigio cemento 5 kg secchio	3238	108 secchi
grigio pietra 5 kg secchio	3236	108 secchi
basalto 5 kg secchio	3231	108 secchi
antracite 5 kg secchio	3230	108 secchi
jura beige 5 kg secchio	3233	108 secchi

Confezione	Nr. Art.	Pallet	
bianco 12,5 kg sacco di carta	3618	80 sacchi	NUOVO
grigio sabbia 12,5 kg sacco di carta	3619	80 sacchi	NUOVO
grigio argento 12,5 kg sacco di carta	4715	80 sacchi	
grigio 12,5 kg sacco di carta	4714	80 sacchi	
grigio cemento 12,5 kg sacco di carta	4869	80 sacchi	
grigio pietra 12,5 kg sacco di carta	3620	80 sacchi	NUOVO
basalto 12,5 kg sacco di carta	4717	80 sacchi	NUOVO
antracite 12,5 kg sacco di carta	4718	80 sacchi	
jura beige 12,5 kg sacco di carta	4788	80 sacchi	

ARDEX FL

Riempitivo elastico per fughe a presa rapida

Rapporto di miscelazione:

ca. 4,75 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 4 volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,3 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 2,1 kg/litro

Materiale occorrente:

con fughe larghe 6 mm, profonde 5 mm per piastrelle

– 30 x 30 cm: ca. 0,40 kg/m²

– 15 x 15 cm: ca. 0,60 kg/m²

– 10 x 10 cm: ca. 0,90 kg/m²

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 30 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 90 minuti

Durezza alla penetrazione:

– dopo 1 giorno circa 35 N/mm²

– dopo 3 giorni circa 40 N/mm²

– dopo 7 giorni circa 50 N/mm²

– dopo 28 giorni circa 60 N/mm²

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Norme, certificati di prova

rispondente alla classe CG2 WA per la norma EN 13888.

A base cementizia

Per fughe da 4 – 15 mm

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- deformabile
- idrorepellente
- rapido indurimento
- agibile in breve tempo

Campi di impiego:

Per il riempimento di fughe tra

- piastrelle in ceramica e vetro
- lastre in pietra naturale ricostruita idrorepellenti
- clinker
- piastrelle doppie tipo „Spaltplatten“ e rivestimenti ad ordito per pareti e pavimenti così come
- vetro cemento.

Particolarmente indicato per

- balconi
- terrazze
- facciate.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
grigio 25 kg sacco di carta	4080	40 sacchi



ARDEX G40 OUTDOOR

Giunto universale

Rapporto di miscelazione:

ca. 3,25 l acqua : 25 kg polvere (consistenza compatta)
ca. 4,5 l acqua : 25 kg polvere (consistenza viscosa)

Densità apparente della malta: ca. 1,4 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 2,1 kg/litro

Materiale occorrente:

con fughe larghe 10 mm, profonde 5 mm
per piastrelle e lastre

– 60 x 60 cm: ca. 0,30 kg/m²

– 30 x 60 cm: ca. 0,50 kg/m²

– 30 x 30 cm: ca. 0,65 kg/m²

– 15 x 15 cm: ca. 1,30 kg/m²

– 10 x 10 cm: ca. 2,00 kg/m²

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 60 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 12 ore

Durezza alla penetrazione:

– dopo 1 giorno circa 20 N/mm²

– dopo 3 giorni circa 30 N/mm²

– dopo 7 giorni circa 40 N/mm²

– dopo 28 giorni circa 50 N/mm²

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Norme, certificati di prova

rispondente alla classe CG2 WA per la norma EN 13888.

A base cementizia

Per fughe da 4 mm sino a max. 40 mm

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- resistente al gelo e ai sali antigelo (XF4 secondo la norma Ö-NORM B4710-1)
- resistente a getti di vapore, alte temperature e comuni detergenti
- elevata resistenza meccanica e all'abrasione
- calpestabile già dopo 12 ore
- consistenza variabile (da compatta a viscosa)

Campi di impiego:

Per il riempimento di fughe tra

- piastrelle in gres e gres porcellanato
- lastre in agglomerato
- lastre in pietra naturale ricostruita (idrorepellenti)
- piastrelle doppie tipo „Spaltplatten“ e clinker
- rivestimento ad ordito per facciate e vetro cemento

Lavori di pavimentazione di superfici commerciali, scale, portici, balconi e terrazze.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
grigio 25 kg sacco di carta	4797	40 sacchi
basalto 25 kg sacco di carta	4796	40 sacchi
beige sabbia 25 kg sacco di carta	4794	40 sacchi



ARDEX GK**Riempitivo per fughe ad alta resistenza****Rapporto di miscelazione:**

ca. 4 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 4 ¼ volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,5 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** ca. 2,2 kg/litro**Materiale occorrente:**

con fughe larghe 10 mm, profonde 5 mm per piastrelle
– 30 x 30 cm: ca. 0,65 kg/m²
– 15 x 15 cm: ca. 1,30 kg/m²
– 10 x 10 cm: ca. 2,00 kg/m²

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 30 minuti**Calpestabilità (+20°C):** dopo ca. 90 minuti**Durezza alla penetrazione:**

– dopo 1 giorno circa 40 N/mm²
– dopo 3 giorni circa 60 N/mm²
– dopo 7 giorni circa 80 N/mm²
– dopo 28 giorni circa 100 N/mm²

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromo**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.**Norme, certificati di prova**

rispondente alla classe CG2 A per la norma EN 13888.

A base cementizia

Per fughe a partire da 4 mm di larghezza

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

Resistente al gelo e ai sali antigelo

Resistente a getti di vapore, alte temperature e comuni detergenti.

Elevata resistenza meccanica e all'abrasione.

Calpestabile già dopo 1,5 ore.

Campi di impiego:

Per il riempimento di fughe tra

- piastrelle in gres e gres porcellanato
- lastre in calcestruzzo
- lastre in pietra naturale ricostruita idrorepellente
- piastrelle doppie tipo „Spaltplatten“ e clinker
- rivestimenti ad ordito per facciate e vetro cemento

nelle officine, impianti di lavaggio, piscine, superfici di industrie, scale, porticati, balconi e terrazze.



Confezione	Nr. Art.	Pallet
grigio 25 kg sacco di carta	4612	40 sacchi
beige sabbia 25 kg sacco di carta	4679	40 sacchi

ARDEX WA 2 | 4**Riempitivo per fughe a base di resina epossidica****Rapporto di miscelazione:**

vd. confezione

Peso specifico malta fresca: ca. 1,5 kg/litro**Materiale occorrente:**

con fughe larghe 3 mm, profonde 5 mm
per piastrelle e mosaici medi
– 10 x 10 cm: ca. 0,45 kg/m²
– 11,5 x 24 cm: ca. 0,30 kg/m²

Ulteriori perdite di materiale in eccesso sulle piastrelle dipendono dal tipo di superficie e dal modo di lavorare e corrispondono a 0,10 – 0,20 kg/m².

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 60 minuti**Tempo di lavorazione:** ca. 30 minuti**Tempo di correzione (+20°C):** ca. 30 minuti**Calpestabilità (+20°C):** dopo ca. 12 ore con sufficiente indurimento**Resistenza agli agenti chimici (+20°C):** dopo ca. 7 giorni**Codice GIS:** RE1 = prodotto a base di resina epossidica, privo di solventi, sensibilizzante**Stoccaggio:** in confezione integra circa 18 mesi in ambiente asciutto.

Posizionare il fusto in verticale, non rovesciare.

Un indurimento della pasta durante lo stoccaggio non preclude la qualità di ARDEX WA

Norme, certificati di prova

rispondente alla classe RG per la norma EN 13888.

A base di resine epossidiche

Per fughe da 2 – 15 mm

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- resistente agli agenti chimici
- alta resistenza

Campi di impiego:

Riempimento di fughe tra piastrelle ceramiche, lastre, clinker, piastrelle doppie tipo „Spaltplatten“ e mosaici in presenza di forti sollecitazioni per le quali le malte cementizie non sono sufficientemente resistenti o durevoli, ad es. mattatoi, caseifici, cucine industriali, birrerie, magazzini per batterie, piscine e bagni termali e altri ambiti in cui si riscontrano sollecitazioni chimiche o meccaniche forti. Per levare eventuali veli epossidici formati dopo l'indurimento consigliamo di utilizzare ARDEX RG Cleaner.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
bianco 4 kg fusto	4524	90 fusti
grigio argento 4 kg fusto	4242	90 fusti
grigio 4 kg fusto	4525	90 fusti
antracite 4 kg fusto	4829	90 fusti
Fusti contenenti 3 kg di resina sintetica e 1 kg addensante.		



ARDEX RG Cleaner * | 3 | 4**Detergente per epossidico****Densità:** ca. 1,1 g/cm³**Materiale occorrente:**– per la pulizia manuale:
ca. 100 – 200 ml ogni 10 litri d'acqua– con pulitore automatico:
ca. 300 – 400 ml ogni 10 litri d'acqua**Aspetto:** fluido, chiaro, giallognolo**Solubilità in acqua:** completa**Temperatura di lavorazione:** ca. +15°C sino a +25°C**Codice GIS:** GG80 = pulizia di fondo, corrosivo,
contiene solventi senza alogeni**Stoccaggio:** in ambiente fresco, ma protetto dal gelo,
circa 24 mesi in confezione originale e sigillata, richiudere
bene le confezioni una volta aperte.Speciale detergente per la rimozione di residui di resina
epossidica dopo la fugatura.**Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.**Detergente concentrato alcalino composto da alcali,
tensidi ed eccipienti biodegradabili. I componenti contenuti
nel detergente sciolgono le impurità dalle superfici e le
trattengono nell'acqua di risciacquo**Campi di impiego:**Per la pulizia a fondo di rivestimenti molto sporchi e sottoposti
a forti sollecitazioni e per la pulizia finale in cantiere di
rivestimenti appena posati. A seconda dello sporco, ARDEX
RG Cleaner può essere utilizzato puro o diluito sino al rapporto
1:10.**Avvertenze:**I residui dopo la fugatura con ARDEX RG 12 1-6 o
ARDEX WA devono essere rimossi il prima possibile, ma
non prima di 12 ore. Quanto più i residui permangono sulla
superficie, tanto più risulteranno complesse le operazioni di
pulizia successive.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
1 l bottiglia	4966	confezione da 10 bottiglie 400 bottiglie

**ARDEX RG 12 1-6 2****Riempitivo per fughe a base di resine epossidiche, fine****Rapporto di miscelazione:**

vd. confezione

Peso specifico malta fresca: ca. 1,7 kg/litro**Materiale occorrente:**

con fughe larghe 3 mm, profonde 5 mm

per piastrelle e mosaici medi

– 15 x 15 cm: ca. 0,30 kg/m²– 10 x 10 cm: ca. 0,45 kg/m²– 5 x 5 cm: ca. 0,90 kg/m²Ulteriori perdite di materiale in eccesso sulle piastrelle
dipendono dal tipo di superficie e dal modo di lavorare e
corrispondono a 0,10 – 0,20 kg/m².**Durata dell'impasto (+20°C):** ca. 45 minuti**Calpestabilità (+20°C):** dopo ca. 12 ore
con sufficiente indurimento**Resistenza agli agenti chimici (+20°C):** dopo ca. 7
giorni**Codice GIS:** RE1 = prodotto a base di resine epossidiche,
privo di solventi, sensibilizzante**Stoccaggio:** conservare in ambiente asciutto. Posizionare
il fusto in verticale, non rovesciare! ARDEX RG 12 1-6 può
essere conservato in confezione integra sino a 12 mesi.
Un indurimento dell'addensante durante lo stoccaggio non
preclude la qualità di ARDEX RG 12 1-6.**Norme, certificati di prova**

rispondente alla classe RG per la norma EN 13888.

Per fughe da 1 – 6 mm

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

– resistente agli agenti chimici – alta resistenza

Campi di impiego:Riempimento di fughe tra piastrelle ceramiche, lastre, clinker,
piastrelle doppie tipo „Spaltplatten“ e mosaici in presenza di
forti sollecitazioni per le quali le malte cementizie non sono
sufficientemente resistenti o durevoli, ad es. bagni e cucine,
cucine industriali, mattatoi, caseifici, birrerie, magazzini per
batterie, piscine e bagni termali, docce, negozi, costruzioni
per lo sport e il tempo libero e altri ambiti in cui si riscontrano
sollecitazioni chimiche o meccaniche forti.Per l'incollaggio di mosaici in vetro e porcellana su superfici a
pavimento.

Per la posa di piastrelle e lastre su pavimenti.

Per levare eventuali veli epossidici formati dopo l'indurimento
consigliamo di utilizzare ARDEX RG Cleaner.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
bianco 4 kg fusto	4940	96 fusti
grigio argento 4 kg fusto	4942	96 fusti
grigio 4 kg fusto	4944	96 fusti

Confezione	Nr. Art.	Pallet
bianco 1 kg fusto	4941	confezione da 4 pezzi 384 fusti
grigio argento 1 kg fusto	4943	confezione da 4 pezzi 384 fusti
grigio 1 kg fusto	4945	confezione da 4 pezzi 384 fusti
grigio sabbia 1 kg fusto	4948	confezione da 4 pezzi 384 fusti
basalto 1 kg fusto	4947	confezione da 4 pezzi 384 fusti
antracite 1 kg fusto	4953	confezione da 4 pezzi 384 fusti
bahama beige 1 kg fusto	4951	confezione da 4 pezzi 384 fusti
grigio marrone 1 kg fusto	4949	confezione da 4 pezzi 384 fusti

ASSORTIMENTO COLORI ARDEX FUGHE - SILICONI

	ARDEX G 10 1 – 10 mm	ARDEX G4 BASIC 1 – 6 mm	ARDEX G5 BASIC 2 – 15 mm	ARDEX G9S FLEX 2 – 15 mm	ARDEX FL 4 – 15 mm	ARDEX G 40 OUTDOOR* 4 – 40 mm	ARDEX GK* da 4 mm	ARDEX WA 2 – 15 mm	ARDEX RG 12 1 – 6 mm	ARDEX SE silicone per sanitari	ARDEX ST-N silicone per pietre naturali	MorTec® SOFT il giunto in tubetto
												
bianco brillante		•								•		
bianco	•			•				•	•	•	•	
pergamon	•									•		
grigio argento	•	•		•				•	•	•	•	
grigio chiaro	•									•		
grigio	•		•	•	•	•	•	•	•	•		
grigio cemento	•	•	•	•						•		• (matt)
grigio sabbia	•			•					•	•		
grigio pietra	•			•						•	•	• (matt)
basalto	•		•	•		•				•	•	
antracite	•			•				•	•	•	•	• (matt)
sismin	•									•		
bahama beige	•								•	•		
beige sabbia	•					•	•			•	•	• (matt)
jura beige	•			•						•	•	
marrone scuro	•											
grigio marrone	•								•	•		
marrone bali	•									•		
traspa- rente										•		

*) A causa della particolare grana di struttura di ARDEX GK e ARDEX G 40 OUTDOOR, i colori delle fughe non si adattano in modo ottimale ad altri riempitivi per fughe ARDEX.

I siliconi ARDEX hanno azione fungicida.

Per informazioni aggiornate sui nostri prodotti consultare il nostro Programma Prodotti o il sito www.ardex.it.

Le condizioni di cantiere, la tecnica di lavorazione e l'assorbimento del materiale di posa possono far sorgere piccole differenze di colore.

Riempitivi per fughe ARDEX

Speciale

In caso di forti sollecitazioni chimiche o meccaniche o scolorimento su rivestimenti sensibili - il nostro campo „speciale“ è la risposta perfetta per qualsiasi utilizzo.

Fughe a base di resina epossidica	
ARDEX WA	ARDEX RG 12 1-6
Fughe sottoposte a sollecitazioni	
ARDEX GK	ARDEX FL
ARDEX G 40 OUTDOOR	

FlextraPro

Il campo „FlextraPro“ per piastrelle e lastre di pregio. Il sistema è versatile e soddisferà le più elevate esigenze di lavorazioni e rivestimenti.

Riempitivo per fughe elastiche	
<i>strette</i>	<i>larghe</i>
ARDEX G 10 PREMIUM riempitivo elastico per fughe 1-10	
	ARDEX G9S FLEX 2-15 rapido

Basic

Il campo „Basic“ per rivestimenti standard e per grandi superfici si contraddistingue per la sua facile lavorabilità.

Riempitivo per fughe	
<i>strette</i>	<i>larghe</i>
ARDEX G4 BASIC 1-6	ARDEX G5 BASIC 2-15

Riempitivi per fughe ARDEXprospetto del sistema

Nome fugante larghezza	Ambito d'uso	Campi di impiego	Durata impasto	Calpesta- bilità	Idoneità ai pavimenti riscaldanti
Speciale					
ARDEX WA riempitivo per fughe a base epossidica 2-15 mm	interni ed esterni pareti e pavimenti	Riempimento di fughe tra piastrelle e ceramiche, lastre, clinker, piastrelle doppie tipo „Spaltplatten“ e mosaici; in presenza di forti sollecitazioni per le quali le malte cementizie non sono sufficientemente resistenti o durevoli. Per l'incollaggio di mosaici in vetro e porcellana su pavimenti.	ca. 60 minuti	ca. 12 ore	sì
ARDEX RG 12 1-6 riempitivo per fughe epossidico, fine 1-6 mm	interni ed esterni pareti e pavimenti	Riempimento di fughe tra piastrelle e ceramiche, lastre, clinker, piastrelle doppie tipo „Spaltplatten“ e mosaici; in presenza di forti sollecitazioni per le quali le malte cementizie non sono sufficientemente resistenti o durevoli. Per l'incollaggio di mosaici in vetro e porcellana su pavimenti.	ca. 45 minuti	ca. 12 ore	sì
ARDEX GK riempitivo per fughe ad alta resistenza da 4 mm	interni ed esterni pareti e pavimenti	Per il riempimento di fughe tra piastrelle in gres e gres porcellanato, lastre idrorepellenti in calcestruzzo e pietra naturale ricostruita, piastrelle doppie tipo „Spaltplatten“ e clinker, rivestimenti ad ordito per facciate e vetro cemento; negli impianti di lavaggio, piscine, superfici di imprese, scale, porticati, balconi e terrazze.	ca. 30 minuti	ca. 90 minuti	sì
ARDEX G 40 OUTDOOR giunto universale da 4 mm sino a max. 40 mm	interni ed esterni pareti e pavimenti	Per il riempimento di fughe tra piastrelle in gres e gres porcellanato, lastre in agglomerato, lastre in pietra naturale idrorepellenti, piastrelle doppie tipo „Spaltplatten“ e clinker, rivestimenti ad ordito per facciate e vetro cemento. Lavori di pavimentazione di aree commerciali, scale, portici, balconi e terrazze.	ca. 60 minuti	ca. 12 ore	sì
ARDEX FL riempitivo per fughe elastico, rapido da 4 mm	interni ed esterni pareti e pavimenti	Per il riempimento di fughe tra piastrelle in ceramica e vetro, lastre idrorepellenti in pietra naturale, clinker, piastrelle doppie tipo „Spaltplatten“ e rivestimenti ad ordito di pareti e pavimenti come pure su vetro cemento. Particolarmente adatto a balconi, terrazze e facciate.	ca. 30 minuti	ca. 90 minuti	sì
FlextraPro					
ARDEX G 10 riempitivo elastico per fughe PREMIUM 1-10 mm	interni pareti e pavimenti	Per il riempimento di fughe tra tra piastrelle in gres porcellanato, gres e monocottura, lastre ricostruite in pietra naturale o calcestruzzo, mosaici in vetro, porcellana e ceramica. UNIVERSALMENTE APPLICABILE PER TUTTE LE PIASTRELLE E LASTRE CERAMICHE	ca. 30 minuti	ca. 3 ore	sì
ARDEX G9S FLEX 2-15 riempitivo per fughe elastico, rapido, 2-15 mm	interni ed esterni pareti e pavimenti	Per il riempimento di fughe tra piastrelle in gres porcellanato, gres e monocottura, lastre idrorepellenti in pietra naturale ricostruita o calcestruzzo, mosaici in vetro, porcellana e ceramica PARTICOLARMENTE INDICATO PER IL GRES PORCELLANATO, BALCONI E TERRAZZE	ca. 30 minuti	ca. 90 minuti	sì
Basic					
ARDEX G5 BASIC 2-15 riempitivo 2-15 mm	interni ed esterni pareti e pavimenti	Per il riempimento di fughe tra piastrelle in gres porcellanato, gres e monocottura, lastre idrorepellenti in pietra naturale ricostruita o calcestruzzo, mosaici in vetro, porcellana e ceramica.	ca. 90 minuti	ca. 5 ore	sì
ARDEX G4 BASIC 1-6 riempitivo per fughe 1-6 mm	interni ed esterni pareti e pavimenti	Per il riempimento di fughe tra piastrelle in gres porcellanato, gres e monocottura, lastre idrorepellenti in pietra naturale ricostruita o calcestruzzo, mosaici in vetro, porcellana e ceramica.	ca. 90 minuti	ca. 4 ore	sì

Differenze di colore sono imputabili alla stampa e pertanto non conformi al vero al 100%.

Le condizioni di cantiere, la tecnica di lavorazione e l'assorbenza del materiale di posa possono far sorgere piccole differenze di colore.

Questo si riferisce a tutti i prodotti da pag. 31 – 48.

Calcola facilmente il materiale necessario con la App ARDEX utilizzando il calcolatore di consumi incluso o direttamente nel nostro sito web con il rispettivo prodotto.

RIEMPITIVI PER FUGHE CAMPI DI IMPIEGO

[illegible]

TABELLA ADESIVITA' SILICONI ARDEX

adesività impermeabilizzante senza primer pretrattamento con idoneo primer per siliconi non idoneo		
		
SOTTOFONDO	SE silicone per sanitari	ST-N silicone per pietra naturale
acrilico sanitario (ad es. vasche)		
alluminio lucidato		
alluminio anodizzato		
calcestruzzo		
agglomerato		
cromo		
acciaio inossidabile		
smalto		
fibrocemento		
vetro		
legno laccato (a base solvente)		
legno laccato (a base d'acqua)		
legno verniciato (a base solvente)		
legno verniciato (a base d'acqua)		
ceramica smaltata		
ceramica non smaltata		
pietra artificiale (agglomerato con resine sintetiche)		
profili in plastica		
rame		
lastre in resina melamminica (ad es. resopal)		
ottone		
pietra naturale / marmo		
poliestere		
calcestruzzo poroso		
gesso		
lamiera		
zinco, ferro zincato		

PROSPETTO DI SISTEMA SILICONI ARDEX

ARDEX SE silicone per sanitari	ARDEX ST-N silicone per pietra naturale
campi di impiego - silicone sigillante con funzione funghicida (reticolazione di acido acetico) - chiusura elastica per giunti di movimento, angolari e di chiusura all'interno e all'esterno - resistente alle intemperie, raggi UV, nonché ai detergenti e disinfettanti comunemente in commercio - non idoneo a rivestimenti elastici per pavimenti come parquet - non adatto per griglie di drenaggio zincate a caldo	campi di impiego - silicone sigillante con funzione funghicida (reticolazione neutra) - chiusura elastica per giunti di movimento, angolari e di chiusura - resistente alle intemperie, raggi UV, nonché ai detergenti e disinfettanti comunemente in commercio - riempimento di fughe di rivestimenti in pietra naturale su balconi, terrazze e facciate - per rivestimenti in pietra naturale e piastrelle nelle piscine
confezione: 310 ml / cartuccia	confezione: 310 ml / cartuccia
larghezza fughe: sino a 30 mm	larghezza fughe: sino a 15 mm
tempo di formazione pellicola: ca. 10 - 12 minuti	tempo di formazione pellicola: ca. 6 minuti
elasticità: ca. 25 % della larghezza delle fughe	elasticità: ca. 20 % della larghezza delle fughe
durezza di Shore-A: ca. 25	durezza di Shore-A: ca. 24
consumo: con fughe 10 x 10 mm: ca. 3 m / cartuccia	consumo: con fughe 10 x 10 mm: ca. 3 m / cartuccia
stoccaggio: ca. 24 mesi	stoccaggio: ca. 12 mesi
colori: antracite, bahama beige, marrone bali, basalto, bianco brillante, grigio, grigio marrone, grigio chiaro, sismin, jura beige, pergamon, beige sabbia, grigio sabbia, grigio argento, grigio pietra, trasparente, bianco, grigio cemento	Farben: antracite, basalto, jura beige, beige sabbia, grigio argento, grigio pietra, bianco

ARDEX SG lubrificante per siliconi

lubrificante per le superfici dei siliconi sigillanti ARDEX

pronto all'uso

stoccaggio: ca. 12 mesi

confezione: 1.000 ml

ARDEX SE

Silicone per sanitari

Larghezza fughe: sino a 30 mm

Temperatura di utilizzo:

+5°C sino a +40°C (temperatura del sottofondo)

Tempo di formazione pellicola (+23°C / 50 % rF):

10 – 12 minuti,

dopo poche ore la pellicola si scalfisce con difficoltà

Tempo di indurimento in profondità (+23°C / 50% rF):

– ca. 2 mm/giorno

– ca. 7 mm/settimana

Resistenza termica: –40°C sino a +180°C

Capacità effettiva di dilatazione: ca. 25 % della larghezza della fuga

Durezza di Shore-A: ca. 25

Materiale occorrente:

– 10 x 10 mm ogni 3 ml una cartuccia

– giunti angolari: 6 ml una cartuccia

Codice EMI: EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}

Stoccaggio: in ambienti freschi ed asciutti circa 24 mesi in confezione integra.

Impermeabilizzante a base siliconica con funzione fungicida (reticolazione tramite acido acetico).

Chiusure elastiche di giunti di movimento, angolari e di chiusura all'interno e all'esterno.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- facile da applicare e da lasciare
- buone proprietà adesive
- resistente alle intemperie, ai raggi UV, nonché ai detergenti e disinfettanti comunemente in commercio

Campi di impiego:

Chiusure elastiche di giunti di movimento, angolari e di chiusura

- in bagni, docce e servizi igienici
- in soggiorni con rivestimenti in ceramica, su porte, finestre e elementi di montaggio
- su rivestimenti in ceramica su balconi, terrazze e facciate
- non idoneo a rivestimenti elastici per pavimenti come parquet
- non adatto per griglie di drenaggio zincate a caldo.

Confezione	Nr. Art.	Scatola
bianco brillante 310 ml cartuccia	8004	12 pezzi
bianco 310 ml cartuccia	8009	20 pezzi
pergamon 310 ml cartuccia	8011	12 pezzi
grigio argento 310 ml cartuccia	8002	20 pezzi
grigio chiaro 310 ml cartuccia	8003	20 pezzi
grigio 310 ml cartuccia	8000	20 pezzi
grigio cemento 310 ml cartuccia	8109	20 pezzi
grigio sabbia 310 ml cartuccia	8023	12 pezzi
grigio pietra 310 ml cartuccia	8106	12 pezzi
basalto 310 ml cartuccia	8014	20 pezzi
antracite 310 ml cartuccia	8006	12 pezzi
sismin 310 ml cartuccia	8008	12 pezzi
bahama beige 310 ml cartuccia	8016	12 pezzi
beige sabbia 310 ml cartuccia	8005	12 pezzi
jura beige 310 ml cartuccia	8018	12 pezzi
grigio marrone 310 ml cartuccia	8024	12 pezzi
marrone bali 310 ml cartuccia	8022	12 pezzi
trasparente 310 ml cartuccia	8001	12 pezzi



ARDEX ST-N**Silicone per pietre naturali****Larghezza fughe:** 15 mm**Temperatura di utilizzo:**

+5°C sino a +35°C (temperatura del sottofondo)

Tempo di formazione pellicola (+23°C / 50 % rF):

ca. 6 minuti,

dopo poche ore la pellicola si scalfisce con difficoltà

Tempo di indurimento in profondità (+23°C / 50% rF):

ca. 2 mm/giorno

Resistenza termica: -50°C sino a +150°C**Capacità effettiva di dilatazione:** ca. 20 % della larghezza della fuga**Durezza di Shore-A:** ca. 24**Materiale occorrente:**

- 10 x 10 mm ogni 3 ml una cartuccia

- giunti angolari: 6 ml una cartuccia,

- 5 x 5 mm ogni ca. 12 ml una cartuccia

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente fresco e asciutto.

Impermeabilizzante a base siliconica con funzione fungicida (reticolazione neutra).

Chiusure elastiche di giunti di movimento, angolari e di chiusura all'interno e all'esterno.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- facile da applicare e da lasciare
- buone proprietà adesive
- resistente alle intemperie, ai raggi UV, nonché ai detergenti e disinfettanti comunemente in commercio

Campi di impiego:

chiusura elastica di giunti di movimento, d'angolo e di chiusura

- in bagni, docce e servizi igienici
- in soggiorni con rivestimenti in pietra naturale
- su porte, finestre e elementi di montaggio
- su rivestimenti in pietra naturale su balconi, terrazze e facciate
- su rivestimenti in pietra naturale e piastrelle di piscine.
- idoneo per l'impiego in ambito alimentare e in camere sterili.

Confezione	Nr. Art.	Scatola
bianco 310 ml cartuccia	8049	20 pezzi
grigio argento 310 ml cartuccia	8047	20 pezzi
grigio pietra 310 ml cartuccia	8048	20 pezzi
basalto 310 ml cartuccia	8055	20 pezzi
antracite 310 ml cartuccia	8044	20 pezzi
beige sabbia 310 ml cartuccia	8046	20 pezzi
jura beige 310 ml cartuccia	8045	20 pezzi

**ARDEX SG *****Lubrificante****Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Tenere al riparo dal gelo.

Lubrificante per le superfici dei siliconi sigillanti ARDEX, pronto per l'uso.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

Confezione	Nr. Art.	Scatola
1.000 ml bottiglia	8120	8 bottiglie



MorTec® SOFT

Il giunto in tubetto

Temperatura di utilizzo:

+5°C sino a +35°C (temperatura del sottofondo)

Tempo formazione pellicola (+23°C und 50% rF): ca. 10 minuti

Tempo di indurimento in profondità (+23°C und 50% rF): ca. 3 mm/giorno

Resistenza termica: -40°C sino a +180°C

Capacità effettiva di dilatazione: ca. 25 % della larghezza della fuga

Materiale occorrente: 5 x 5 mm ogni ca. 12 ml a cartuccia

Stoccaggio: in confezione integra circa 15 mesi, in ambiente asciutto e fresco.

Riempitivo speciale con struttura a grana sottile per fughe elastiche e senza tensioni per rivestimenti esterni di grande formato incollati o fissati puntualmente.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

Campi di impiego:

Per rivestimenti in ceramica, pietra naturale, agglomerato cementizio senza limiti di formato. I tagli dei giunti devono essere raschiati completamente.

Confezione	Nr. Art.	Scatola
grigio cemento matt 310 ml cartuccia	6514	20 pezzi
grigio pietra matt 310 ml cartuccia	5419	20 pezzi
antracite matt 310 ml cartuccia	6515	20 pezzi
beige sabbia matt 310 ml cartuccia	6675	20 pezzi

NUOVO DAL 2. TRIMESTRE

Confezione	Nr. Art.	Scatola
grigio cemento matt 580 ml sacchetto tubolare	5826	12 pezzi
grigio pietra matt 580 ml sacchetto tubolare	5825	12 pezzi

Utilizzabile solo in combinazione con i sistemi di drenaggio:

Sistema	Fughe del rivestimento	Giunti di collegamento	distanza giunti di movimento larghezza fughe ≥ 5 mm
AquaDrain® EK	≥ 5 mm largh.	≥ 10 mm largh.	5 m con rivestimenti chiari, 3 m con rivestimenti scuri
TerraMaxx® DS	≥ 3 mm largh.	≥ 10 mm largh.	non sono necessari giunti di movimento
Watec® Drain KP+	≥ 5 mm largh.	≥ 10 mm largh.	5 m con rivestimenti chiari, 3 m con rivestimenti scuri
AquaDrain® FS	≥ 3 mm largh.	≥ 10 mm largh.	non sono necessari giunti di movimento

Ulteriori informazioni www.gutshir.com



ARDEX SP 10³ | 4

Primer

Stoccaggio: in confezione integra circa 6 mesi in ambiente fresco e asciutto.

Per sottofondi assorbenti come calcestruzzo, intonaco, pietra naturale.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

Confezione	Nr. Art.	Unità di confezione
100 ml bottiglia	7651	1 pezzo
Attenzione! Solo su ordinazione!		



ARDEX SP 20³ | 4

Primer

Stoccaggio: in confezione integra circa 6 mesi in ambiente fresco e asciutto.

Per substrati non assorbenti come metallo e plastica.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

Confezione	Nr. Art.	Unità di confezione
100 ml bottiglia	7652	1 pezzo
Attenzione! Solo su ordinazione!		



ARDEX CA 20 S ***Adesivo SMP rapido per montaggi****Materie prime:** polimero silano modificato**Peso specifico:** 1,56 kg/litro**Consistenza:** stabile**Colore:** bianco**Materiale occorrente:** 30 – 40 ml/dm lineare (in base al formato dell'erogatore)**Tempo di formazione pellicola (+23°C / 50% rF):** ca. 5 minuti**Resistenza alla trazione:** ca. 1,63 N/mm²**Durezza di Shore-A:** ca. 75**Temperatura di utilizzo:** +5°C sino a +35°C**Resistenza termica:** -30°C sino a +90°C, (carico permanente)**Detergente:** prima dell'indurimento con un idoneo prodotto per la manutenzione a base di olio o cera, ad es. con i panni per la pulizia ARDEX CW**Codice EMI:** EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}**Stoccaggio:** al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Colla di montaggio monocomponente a base di polimero silano modificato.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- verniciabile
- privo di solventi e acqua
- elevato potere adesivo
- indurisce senza causare crepe da ritiro, con giunti elastici e ben resistenti alle vibrazioni.

Campi di impiego:

Per l'incollaggio e il montaggio di

- profili, zoccoli, morsetti, canaletti per cavi
- pannelli isolanti
- materiali lignei e plastici
- profili in metallo
- elementi in parquet
- piastrelle in ceramica
- pietra naturale e molti altri materiali

su sottofondi assorbenti e spessi.

Adatto anche per l'incollaggio di specchi.

Impermeabilizzazioni di fughe di pavimentazioni e giunti di chiusura su metallo, legno, ceramica e materie plastiche.

Confezione	Nr. Art.	Scatola
bianco 310 ml cartuccia	8124	20 pezzi

**ARDEX CA 20 P *****Colla di montaggio SMP****Materie prime:** polimero silano modificato**Consistenza:** tissotropico**Colore:** bianco, grigio**Materiale occorrente:** 30 – 40 ml/dm lineare (in base al formato dell'erogatore)**Tempo di formazione pellicola (+23°C / 50% rF):** ca. 7 – 10 minuti**Tempo di indurimento in profondità (+23°C / 50% rF):** 3 – 4 mm/24 ore**Temperatura di utilizzo:** +5°C sino a +35°C**Resistenza termica:** -40°C sino a +90°C (sino a +200°C per un lasso di tempo di 15 – 20 minuti)**Detergente:** prima dell'indurimento con un idoneo prodotto per la manutenzione a base di olio o cera, ad es. con i panni per la pulizia ARDEX CW**Codice EMI:** EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}**Stoccaggio:** al riparo dal gelo, in confezione integra circa 18 mesi in ambiente asciutto

Colla di montaggio monocomponente a base di polimero silano modificato.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- priva di solventi, acqua e isocianati
- elevato potere adesivo
- indurisce senza causare crepe da ritiro, con giunti elastici e ben resistenti alle vibrazioni.

Campi di impiego:

Per l'incollaggio e il montaggio di

- profili, zoccoli, morsetti, canalette per cavi
- pannelli isolanti
- materiali lignei e plastici
- profili in metallo
- elementi in parquet
- piastrelle in ceramica
- e molti altri materiali

su sottofondi assorbenti e spessi.

Impermeabilizzazioni di fughe di pavimentazioni e giunti di chiusura su metallo, legno, ceramica e materie plastiche.

Confezione	Nr. Art.	Scatola
bianco 310 ml cartuccia	4323	12 pezzi
grigio 310 ml cartuccia	4324	12 pezzi

**ARDEX CW PANNI PER LA PULIZIA ***

Dettagli a pag. 80.

