

STUCCHI PER L'ESTERNO, PER VIALETTI E GIARDINI



I prodotti ARDEX per l'esterno, per vialetti e giardini garantiscono una **stuccatura pulita, precisa e rapida** – anche in condizioni di cantiere sfidanti.

Questi prodotti offrono agli installatori per tutti i progetti **soluzioni di pregio e durevoli**.



Sito web stucchi per
l'esterno, per vialetti
e giardini



Consulente edile



Servizio tecnico

ARDEX GF 3-1 K

Stucco per fughe

Peso specifico malta fresca: ca. 1,7 kg/litro

Materiale occorrente:

con fughe larghe 3 mm, profonde 30 mm
per lastre di formato
– 60 x 40 cm: ca. 0,70 kg/m²
– 40 x 40 cm: ca. 0,80 kg/m²
– 30 x 30 cm: ca. 1,00 kg/m²

Durata dell'impasto (+20° C): ca. 45 minuti

Calpestabilità: dopo 24 ore

Completa fruibilità: dopo 7 giorni

Temperatura esterna: ≥ +5°C, max. +25°C

Temperatura sottofondo: ≥ +5°C, max. +25°C

Temperatura del materiale: ≥ +5°C, max. +25°C

Resistenza a flessione: ca. 8,0 N/mm²

Resistenza a compressione: ca. 16 N/mm²

Permeabilità all'acqua: 1,7 x 10⁻⁵ m/s
(con una quota delle fughe del 5% ca. 3 l/m²/h)

Stoccaggio: in confezione integra circa 18 mesi in ambiente asciutto.

Stucco per fughe monocomponente, indurente all'aria, pronto all'uso con miscela graduata di grani minerali

Per larghezza fughe ≥ 3 mm sino a max. 20 mm

Profondità minima delle fughe 30 mm, con rivestimenti a lastre (incollate su malte drenanti) ≥ 20 mm

Adatto per esterni, pavimenti.

- pronto all'uso
- permeabile all'acqua
- impastabile con acqua
- lavorabile anche con pioggia leggera
- dopo la lavorazione proteggere per 24 ore dall'umidità

Campi di impiego:

Per il riempimento all'esterno di fughe sottili tra lastricati in agglomerato o pietra naturale, rivestimenti in clinker o lastre. Adatto per vialetti di giardini, terrazze e ingressi con sola funzione pedonale.

Lavorabile anche con pioggia leggera, tuttavia proteggere dall'umidità per 24 ore (a +20°C), è pertanto necessario coprire!

Confezione	Nr. Art.	Pallet
color sabbia 25 kg secchio	7660	24 fusti
grigio pietra 25 kg secchio	7659	24 fusti
basalto 25 kg secchio	7661	24 fusti



ARDEX GF 300 * 3 | 4

Stucco per fughe tra lastre 2-K

Rapporto di miscelazione:

vd. confezione

Peso specifico malta fresca: ca. 1,7 kg/litro

Materiale occorrente:

con fughe larghe 3 mm, profonde 30 mm
per lastre di formato
– 50 x 50 cm: ca. 0,60 kg/m²
– 40 x 40 cm: ca. 0,80 kg/m²
– 30 x 30 cm: ca. 1,00 kg/m²
– 20 x 20 cm: ca. 1,40 kg/m²

Durata dell'impasto (+20° C): ca. 10 minuti

Calpestabilità: dopo 24 ore

Completa fruibilità: dopo 5 giorni

Temperatura esterna: ≥ +3°C, max. +25°C

Temperatura sottofondo: ≥ +3°C, max. +25°C

Temperatura materiale: ≥ +3°C, max. +25°C

Resistenza a flessione: ca. 6 N/mm²

Resistenza a compressione: ca. 15 N/mm²

Stoccaggio: a riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Conservare in verticale.

A base epossidica bicomponente priva di solventi

Per fughe da 3 mm di larghezza

Profondità minima delle fughe 30 mm (su superfici carrabili riempire le fughe completamente)

Adatto per esterni, pavimenti.

- elevata fluidità
- permeabile all'acqua
- autocompattante
- resistente alle macchine di aspirazione spazzatrice
- alta resistenza al ghiaccio e ai sali scioglighiaccio
- resistente alle abrasioni
- riempimento duraturo delle fughe
- precise superfici lastrate

Campi di impiego:

Per il riempimento di fughe sottili di rivestimenti in lastre. Idoneo per superfici carrabili a carico leggero e medio.

Utilizzabile anche con la pioggia e temperature basse, non necessita di copertura!

Confezione	Nr. Art.	Pallet
color sabbia 10 kg fusto	7601	50 fusti
grigio pietra 10 kg fusto	7602	50 fusti



ARDEX GF 900 * | 2 | 4

Legante per graniglia e vetro 2-K

Rapporto di miscelazione:

vd. confezione

Materiale occorrente:

1,25 kg per 25 – 40 kg di materiale minerale (a seconda della granulometria)
o 20 kg di graniglia di vetro

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 40 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 12 ore, con chiusura al passaggio e protezione dalla pioggia

Completa fruibilità: carrabile dopo 7 giorni

Temperatura esterna: da min. +8°C a max. +30°C

Temperatura sottofondo: da min. +8°C a max. +30°C

Confezione: bottiglia combinata in PE in confezione da 1,25 kg netti

Stoccaggio: in ambiente fresco ma protetto dal gelo, circa 12 mesi in confezione originale e sigillata. Mantenere in verticale.

Legante bicomponente in resina epossidica, privo di solventi per superfici altamente permeabili.

Adatto per esterni, pavimenti.

- carrabile
- alta resistenza ai raggi UV
- stabilità molto elevata contro l'ingiallimento
- adatto anche per materiali minerali umidi
- perfetto per graniglia in vetro
- ampia gamma di impiego

Campi di impiego:

Adatto per le griglie circolari degli alberi, profilatura di selciati e lastre, rivestimenti superficiali, bordi dei prati e strisce paraspruzzi. Adatto a traffico leggero, permeabile per fughe particolarmente ampie.

Dopo la presa il materiale è completamente innocuo dal punto di vista fisiologico.

Adatto per materiale minerale nella granulometria 1/3 mm, 2/4 mm, 2/5 mm, 5/8 mm, 8/11 mm e 8/16 mm.



Materiale occorrente

Graniglia	Calpestabile	Carrabile (max. 3,5 t)
1/3	25 kg	25 kg
2/5	30 – 33 kg	25 kg
5/8	33 – 35 kg	
8/16	35 – 40 kg	

(Quantità di graniglia in kg, legata con una confezione di ARDEX GF 900)

Confezione	Nr. Art.	Pallet
1,25 kg scatola	7614	192 scatole
Scatola (composta da 780 g componente A e 470 g componente B)		

ARDEX G 40 OUTDOOR

Giunto universale

Rapporto di miscelazione:

ca. 3,25 l acqua : 25 kg polvere (consistenza compatta)
ca. 4,5 l acqua : 25 kg polvere (consistenza viscosa)

Densità apparente della malta: ca. 1,4 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 2,1 kg/litro

Materiale occorrente:

con fughe larghe 10 mm, profonde 5 mm per piastrelle e lastre

- 60 x 60 cm: ca. 0,30 kg/m²
- 30 x 60 cm: ca. 0,50 kg/m²
- 30 x 30 cm: ca. 0,65 kg/m²
- 15 x 15 cm: ca. 1,30 kg/m²
- 10 x 10 cm: ca. 2,00 kg/m²

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 60 minuti

Calpestabilità (+20°C): dopo ca. 12 ore

Durezza alla penetrazione:

- dopo 1 giorno circa 20 N/mm²
- dopo 3 giorni circa 30 N/mm²
- dopo 7 giorni circa 40 N/mm²
- dopo 28 giorni circa 50 N/mm²

Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti: sì

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Norme, certificati di prova

rispondente alla classe CG2 WA per la norma EN 13888.

A base cementizia

Per fughe da 4 mm sino a max. 40 mm

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- Resistente al gelo e ai sali antigelo (XF4 secondo la norma Ö-NORM B4710-1)
- resistente a getti di vapore, alte temperature e comuni detergenti
- elevata resistenza meccanica e all'abrasione
- calpestabile già dopo 12 ore
- consistenza variabile (da compatta a viscosa)

Campi di impiego:

Per il riempimento di fughe tra

- piastrelle in gres e gres porcellanato
- lastre in agglomerato
- lastre in pietra naturali (idrorepellenti)
- piastrelle doppie tipo „Spaltplatten“ e clinker
- rivestimenti ad ordito per facciate e vetro cemento.

Lavori di pavimentazione di superfici commerciali, scale, portici, balconi e terrazze.



Confezione	Nr. Art.	Pallet
grigio 25 kg sacco di carta	4797	40 sacchi
basalto 25 kg sacco di carta	4796	40 sacchi
beige sabbia 25 kg sacco di carta	4794	40 sacchi