

# ADESIVI PER PAVIMENTI E PARQUET



Incollaggio di rivestimenti a pavimento e parquet: **sicuro con ARDEX**

Che desideriate incollare rivestimenti tessili, di design, linoleum o parquet, ognuno di questi ha specifiche richieste per il collante. Con ARDEX trovate l'**adesivo perfetto** per ogni impiego.



Sito web adesivi per  
pavimenti e parquet



Consulente edile



Servizio tecnico

## UNIVERSALE

## ARDEX AF 2224 \*

Adesivo universale

**Principi delle materie prime:** dispersione di acrilato**Materiale occorrente:** 250 – 550 g/m<sup>2</sup>  
a seconda della spatola dentata utilizzata**Condizioni di lavorabilità:**

- temperatura: non inferiore a +15°C
- umidità relativa dell'aria (rF): non superiore a 75 %

**Tempo di aerazione:** sino a 15 minuti**Tempo di lavorazione:** 20 – 30 minuti**Detergente:** prima dell'asciugatura: acqua**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma ÖNORM EN 12529)**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì**Codice GIS:** D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Blaue Engel:** RAL – UZ 113**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.**Adatto per interni, pavimenti.**

- particolarmente adatto a rivestimenti di design in PVC
- ampia versatilità
- buona presa iniziale e finale
- elevata resistenza al taglio
- a bassissime emissioni

**Campi di impiego:**

Adesivo a dispersione per l'incollaggio di:

- rivestimenti in PVC, in PVC di design e in PVC composito in piastrelle, lastre, tavole e rotoli
- rivestimenti in CV in piastrelle o lastre
- rivestimenti in linoleum
- rivestimenti in caucciù in rotoli e lastre sino a 2,5 mm
- rivestimenti tessili con supporti tessili come ad es. rovescio in TNT, schiuma di lattice o lattice
- moquette tessute intrecciate
- moquette agugliate
- lastre in quarzo vinilico

su sottofondi assorbenti.

| Confezione  | Nr. Art. | Pallet   |
|-------------|----------|----------|
| 12 kg fusto | 4976     | 44 fusti |



## ARDEX AF 2270 \*

Adesivo universale, conduttivo

**Principi delle materie prime:** dispersione di acrilato**Materiale occorrente:** 280 – 600 g/m<sup>2</sup>  
a seconda della spatola dentata utilizzata**Condizioni di lavorabilità:**

- temperatura: non inferiore a +15°C
- umidità relativa dell'aria (rF): non superiore a 75 %

**Tempo di aerazione:** ca. 5 – 20 minuti**Tempo di lavorazione:** ca. 5 – 30 minuti**Detergente:** prima dell'indurimento: acqua**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma ÖNORM EN 12529)**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì**Conducibilità della pellicola adesiva (EN 13415):**  
resistenza da 10<sup>4</sup> sino a 3 x 10<sup>5</sup> Ω**Codice GIS:** D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.**Adatto per interni, pavimenti.**

- per rivestimenti tessili ed elastici
- per rivestimenti in linoleum e caucciù
- elevato potere adesivo
- facile da stendere
- a bassissime emissioni

**Campi di impiego:**

adesivo a dispersione chiaro e conduttivo per l'incollaggio di

- rivestimenti tessili conduttivi
- moquette agugliate
- rivestimenti in linoleum
- rivestimenti in PVC e caucciù sino a 4 mm di spessore

su sottofondi assorbenti.

| Confezione                        | Nr. Art. | Pallet   |
|-----------------------------------|----------|----------|
| 12 kg fusto                       | 4985     | 44 fusti |
| Inclusa speciale spatola dentata! |          |          |



## Pittogrammi ARDEX

per interni risp.  
interni ed esterniutilizzo con forte  
esposizione solare

conduttivo

applicabile  
con rulloapplicabile  
con pennellospecifiche per  
superficietempo di  
lavorabilitàtempo di  
aerazionetempo di  
posa

fibrorinforzato

## RIVESTIMENTI ELASTICI

## ARDEX AF 130 \*

Adesivo per rivestimenti elastici

**Principi delle materie prime:** dispersione di sostanze sintetiche speciali**Materiale occorrente:** 280 – 330 g/m<sup>2</sup>  
a seconda della spatola dentata utilizzata**Condizioni di lavorabilità:**

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (rF):** non superiore a 75 %

**Tempo di aerazione:** 0 – 10 minuti**Tempo di lavorazione:** 10 – 20 minuti**Detergente:** prima dell'asciugatura: acqua**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma ÖNORM EN 12529)**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì**Codice GIS:** D1 – materiale di posa a dispersione privo di solventi**Codice EMI:** EC 1 <sup>PLUS</sup> = a bassissime emissioni <sup>PLUS</sup>**Blaue Engel:** RAL – UZ 113**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.**Adatto per interni, pavimenti.**

- buona presa iniziale
- a bassissime emissioni

**Campi di impiego:**

Collante a dispersione per l'incollaggio di

- rivestimenti in PVC
- rivestimenti in CV
- rivestimenti di design in PVC (LVT)

su sottofondi assorbenti.

| Confezione  | Nr. Art. | Pallet   |
|-------------|----------|----------|
| 13 kg fusto | 4973     | 44 fusti |



## ARDEX AF 140 \*

Adesivo rinforzato con fibre per rivestimenti di design e PVC

**Principi delle materie prime:** dispersione di acrilato**Materiale occorrente:** ca. 300 – 330 g/m<sup>2</sup>  
a seconda della spatola dentata utilizzata**Condizioni di lavorabilità:**

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (rF):** non superiore a 75 %

**Tempo di aerazione:** 0 – 15 minuti**Tempo di lavorazione:** ca. 15 minuti

Temperature più basse e valori più elevati di UR allungano i tempi e possono portare ad umidità. I tempi indicati si riferiscono ad una temperatura di +20°C e UR 50 %.

**Detergente:** prima dell'asciugatura: acqua**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma ÖNORM EN 12529)**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì**Codice GIS:** D1 – materiale di posa a dispersione privo di solventi**Codice EMI:** EC 1 <sup>PLUS</sup> = a bassissime emissioni <sup>PLUS</sup>**Blaue Engel:** RAL – UZ 113**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.**Adatto per interni, pavimenti.**

- Adesivo a letto umido con un ampio spettro di utilizzo
- elevato potere bagnante del rivestimento
- il rinforzo in fibra minimizza il comportamento ad indentazione residua
- a bassissime emissioni

**Campi di impiego:**

Adesivo a dispersione a letto bagnato per l'incollaggio di:

- rivestimenti di design in PVC in piastrelle o lastre
- rivestimenti in PVC e PVC composito in lastre e teli
- rivestimenti privi di PVC
- rivestimenti in caucciù in rotoli e lastre sino a 4 mm di spessore

su sottofondi assorbenti.

| Confezione  | Nr. Art. | Pallet   |
|-------------|----------|----------|
| 12 kg fusto | 7633     | 44 fusti |



## Pittogrammi ARDEX

per interni risp.  
interni ed esterniutilizzo con forte  
esposizione solare

conduttivo

applicabile  
con rulloapplicabile  
con pennellospecifiche per  
superficietempo di  
lavorabilitàtempo di  
aerazionetempo di  
posa

fibrorinforzato

**ARDEX AF 155 \***

Adesivo speciale per rivestimenti elastici

**Principi delle materie prime:** dispersione di sostanze sintetiche speciali**Materiale occorrente:** 250 – 450 g/m<sup>2</sup>  
a seconda della spatola dentata utilizzata**Condizioni di lavorabilità:**

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (rF):** non superiore a 75 %

**Tempo di aerazione:**

- <sup>1)</sup> 5 – 20 minuti su sottofondi assorbenti  
come collante bagnato
- <sup>2)</sup> 30 – 60 minuti su sottofondi non assorbenti  
come adesivo umido o collante a contatto

**Tempo di lavorazione:** 5 – 60 minuti**Detergente:** prima dell'asciugatura: acqua**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma ÖNORM EN 12529)**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì**Codice GIS:** D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Blaue Engel:** RAL – UZ 113**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.**Adatto per interni, pareti e pavimenti.**

ARDEX AF 155 si contraddistingue per l'utilizzo universale su letto bagnato e a contatto.

- vasto campo di impiego
- lunga adesività residua
- resa elevata
- a bassissime emissioni

**Campi di impiego:**

Adesivo a dispersione per l'incollaggio di rivestimenti a parete e pavimento come

- rivestimenti in PVC
- rivestimenti in CV
- rivestimenti di design in PVC (LVT)
- lastre in quarzo vinilico
- rivestimenti in gomma omogenei sino a 2,5 mm di spessore
- rivestimenti in gomma eterogenei sino a 4 mm di spessore
- rivestimenti tessili con retro in tessuto, lattice, PVC o PUR

su sottofondi assorbenti e non negli interni.

| Confezione  | Nr. Art. | Pallet   |
|-------------|----------|----------|
| 11 kg fusto | 4986     | 44 fusti |

**ARDEX AF 180**

Adesivo SMP per rivestimenti elastici

**Principi delle materie prime:** polimero con silano modificato**Materiale occorrente:** ca. 300 – 580 g/m<sup>2</sup>  
a seconda della spatola dentata utilizzata**Condizioni di lavorabilità:**

- **temperatura:** non inferiore a +18°C
- **umidità relativa dell'aria (rF):** min. 50 %

**Tempo di aerazione:** ca. 20 minuti**Tempo di lavorazione:** ca. 35 minuti**Tempo di presa:** ca. 24 – 48 ore**Detergente:** prima dell'indurimento con ARDEX CW panni per la pulizia o con idonei detergenti a base di olio o cera**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma ÖNORM EN 12529)**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Codice GIS:** RS10 = materiale di posa, a base di silano modificato**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.**Adatto per interni ed esterni, pavimenti.**

- per ambienti soggetti a forti sollecitazioni
- rapido aumento della resistenza
- facile utilizzo, nessuna miscelazione, nessun residuo

**Campi di impiego:**

Adesivo SMP per l'incollaggio di:

- rivestimenti in PVC omogenei ed eterogenei in teli e piastrelle
- rivestimenti di design in PVC
- rivestimenti in CV
- rivestimenti in caucciù in teli e piastrelle
- rivestimenti in sughero e PVC secondo la norma ÖNORM EN 655
- guaina cattura sporco con rivestimento in PVC
- tappeti in erba sintetica
- rivestimenti in linoleum
- moquette agugliate

su sottofondi idonei, assorbenti e non, in ambienti interni o esterni.

| Confezione     | Nr. Art. | Pallet    |
|----------------|----------|-----------|
| 7,5 kg secchio | 7640     | 72 secchi |

**Pittogrammi ARDEX**per interni risp.  
interni ed esterniutilizzo con forte  
esposizione solare

conduttivo

applicabile  
con rulloapplicabile  
con pennellospecifiche per  
superficietempo di  
lavorabilitàtempo di  
aerazionetempo di  
posa

fibrorinforzato



## ARDEX AF 181 W

Adesivo SMP per pareti per rivestimenti LVT

**Principi delle materie prime:** polimero con silano modificato**Materiale occorrente:** ca. 330 – 580 g/m<sup>2</sup>  
a seconda della spatola dentata utilizzata o del rullo**Condizioni di lavorabilità:**

- temperatura: non inferiore a +18°C
- umidità relativa dell'aria (rF): min. 50 %

**Tempo di aerazione:** ca. 10 sino a 40 minuti**Tempo di lavorazione:** ca. 10 sino a 45 minuti**Tempo di presa:** ca. 24 sino a 48 ore**Detergente:** prima dell'indurimento con ARDEX CW panni per la pulizia o con idonei detergenti a base di olio o cera**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma ÖNORM EN 12529)**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Codice GIS:** RS10 = materiale di posa, a base di silano modificato**Codice EMI:** EC 1 <sup>PLUS</sup> = a bassissime emissioni <sup>PLUS</sup>**Stoccaggio:** conservare in luogo asciutto, in confezione integra circa 12 mesi. Le confezioni aperte devono essere accuratamente richiuse e il contenuto va consumato velocemente.

Adatto per interni ed esterni, pareti e pavimenti.

- perfetto per la posa a parete
- possibilità di applicazione a rullo
- idoneo anche per la posa a pavimento
- per ambienti soggetti a forti sollecitazioni
- facile utilizzo, nessuna miscelazione, nessun residuo

**Campi di impiego:**

SMP-Klebstoff für die Verklebung von

- rivestimenti in PVC omogenei ed eterogenei in teli e piastrelle
- rivestimenti di design in PVC
- rivestimenti in CV
- rivestimenti in caucciù in teli e piastrelle
- rivestimenti in sughero e PVC secondo la norma ÖNORM EN 655
- guaina cattura sporco con rivestimento in PVC
- rivestimenti privi di PVC
- rivestimenti di pareti in PVC
- rivestimenti in linoleum
- rivestimenti in moquette agugliata e in erba sintetica

su sottofondi idonei, assorbenti e non, in ambienti interni o esterni.

| Confezione     | Nr. Art. | Pallet    |
|----------------|----------|-----------|
| 7,5 kg secchio | 7655     | 72 secchi |



## LINOLEUM

## ARDEX AF 785 \*

Adesivo per linoleum

**Principi delle materie prime:** dispersione di sostanze sintetiche speciali**Materiale occorrente:** 375 – 425 g/m<sup>2</sup>  
a seconda della spatola dentata utilizzata**Condizioni di lavorabilità:**

- temperatura: non inferiore a +15°C
- umidità relativa dell'aria (rF): non superiore a 75 %

**Tempo di aerazione:** 0 – 15 minuti**Tempo di lavorazione:** sino a 15 minuti**Detergente:** prima dell'asciugatura: acqua**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma ÖNORM EN 12529)**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì**Codice GIS:** D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi**Codice EMI:** EC 1 <sup>PLUS</sup> = a bassissime emissioni <sup>PLUS</sup>**Blaue Engel:** RAL – UZ 113**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.

Adatto per interni, pavimenti.

- elevata resistenza al taglio
- dura rigatura dell'adesivo
- resistenza finale molto elevata – ostacola la deformabilità dimensionale e l'apertura di fughe
- attivazione rapida delle forze
- a bassissime emissioni

**Campi di impiego:**

Collante a dispersione per l'incollaggio di

- rivestimenti in linoleum con retro in iuta e tessuto in fibra di vetro
- sughero / teli di supporto

su sottofondi assorbenti.

| Confezione  | Nr. Art. | Pallet   |
|-------------|----------|----------|
| 12 kg fusto | 4975     | 44 fusti |



## Pittogrammi ARDEX

per interni risp.  
interni ed esterniutilizzo con forte  
esposizione solare

conduttivo

applicabile  
con rulloapplicabile  
con pennellospecifiche per  
superficietempo di  
lavorabilitàtempo di  
aerazionetempo di  
posa

fibrorinforzato

## MOQUETTE

### ARDEX AF 230 \*

Adesivo per moquette e tessuti agugliati

**Principi delle materie prime:** dispersione di sostanze sintetiche speciali

**Materiale occorrente:** 375 – 500 g/m<sup>2</sup>  
a seconda della spatola dentata utilizzata

**Condizioni di lavorabilità:**

- temperatura: non inferiore a +15°C
- umidità relativa dell'aria (rF): non superiore a 75 %

**Tempo di aerazione:** 5 – 10 minuti

**Tempo di lavorazione:** 10 – 15 minuti

**Detergente:** prima dell'asciugatura: acqua

**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma ÖNORM EN 12529)

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì

**Codice GIS:** D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Blaue Engel:** RAL – UZ 113

**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.

**Adatto per interni, pavimenti.**

- ampio campo di utilizzo per rivestimenti tessili a pavimento
- elevata presa iniziale
- a bassissime emissioni

**Campi di impiego:**

- Collante a dispersione per l'incollaggio di
- rivestimenti tessili con supporto sul retro tessile come pure in schiuma di lattice o trattato con lattice
- moquette tessute intrecciate
- moquette agugliate
- su sottofondi assorbenti.

| Confezione  | Nr. Art. | Pallet   |
|-------------|----------|----------|
| 12 kg fusto | 8174     | 44 fusti |



### ARDEX AF 290 \*

Adesivo ad elevata resistenza al taglio

**Principi delle materie prime:** dispersione di sostanze sintetiche speciali

**Materiale occorrente:** 400 – 525 g/m<sup>2</sup>  
a seconda della spatola dentata utilizzata

**Condizioni di lavorabilità:**

- temperatura: non inferiore a +15°C
- umidità relativa dell'aria (rF): non superiore a 75 %

**Tempo di aerazione:** 10 – 15 minuti

**Tempo di lavorazione:** 25 minuti

**Detergente:** prima dell'asciugatura: acqua

**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma ÖNORM EN 12529)

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì

**Codice GIS:** D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.

**Adatto per interni, pavimenti.**

- estremamente elevata resistenza al taglio (> 2 N/mm<sup>2</sup> a norma ÖNORM EN 14293)
- dura rigatura dell'adesivo
- resistenza finale molto elevata
- previene il restringimento della saldatura in rivestimenti critici
- ampio campo di utilizzo per rivestimenti tessili a pavimento
- a bassissime emissioni

**Campi di impiego:**

- Collante a dispersione per l'incollaggio di
- moquette agugliate di qualsiasi tipo
- rivestimenti tessili con supporti sul retro in tessuto
- moquette tessute intrecciate
- su sottofondi assorbenti.

| Confezione                     | Nr. Art. | Pallet   |
|--------------------------------|----------|----------|
| 12 kg fusto                    | 4977     | 44 fusti |
| Attenzione! Solo su richiesta! |          |          |



## Pittogrammi ARDEX



per interni risp. utilizzo con forte esposizione solare



conduttivo



applicabile con rullo



applicabile con pennello



specifiche per superficie



tempo di lavorabilità



tempo di aerazione



tempo di posa



fibrorinforzato

## CONTATTO

### ARDEX AF 635 \*

Adesivo a contatto privo di solventi

**Principi delle materie prime:** dispersione di sostanze sintetiche speciali

**Materiale occorrente:** 250 – 500 g/m<sup>2</sup>  
a seconda dell'attrezzo utilizzato e del rivestimento

**Condizioni di lavorabilità:**

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (rF):** non superiore a 75 %

**Tempo di aerazione:** ca. 30 – 180 minuti,  
in base al rivestimento e al sottofondo

**Tempo di lavorazione:** sino a 6 ore

**Detergente:** prima dell'asciugatura: acqua

**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma ÖNORM EN 12529)

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Codice GIS:** D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

**Codice EMI:** EC 1 <sup>PLUS</sup> = a bassissime emissioni <sup>PLUS</sup>

**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.

**Adatto per interni, pavimenti, pareti, soffitti e scale.**

Adesivo a contatto sensibile alla pressione a base di dispersioni

- ampia versatilità
- facile applicazione
- presa iniziale immediata dopo l'asciugatura
- a bassissime emissioni

**Campi di impiego:**

Adesivo a dispersione a contatto per l'incollaggio di

- rivestimenti in PVC omogenei ed eterogenei
- battiscopa morbidi in PVC
- profili per scale in PVC e caucciù
- zoccoli scanalati
- rivestimenti tessili; anche moquette agugliate rigide o tessuti intrecciati
- pareti antitrauma
- rivestimenti in CV
- rivestimenti a pavimento di design/ LVT
- strati isolanti
- linoleum
- rivestimenti in caucciù

su sottofondi assorbenti e non.

| Confezione                     | Nr. Art. | Pallet     |
|--------------------------------|----------|------------|
| 2,5 kg secchio                 | 8092     | 120 secchi |
| Attenzione! Solo su richiesta! |          |            |



### ARDEX AF 660 \*| 4

Adesivo a contatto

**Principi delle materie prime:** policloroprene, disciolto in solvente

**Materiale occorrente:** ca. 300 g/m<sup>2</sup>  
a seconda del supporto posteriore del rivestimento in utilizzo su ambo i lati

**Condizioni di lavorabilità:**

- **temperatura:** non inferiore a +15°C
- **umidità relativa dell'aria (rF):** non superiore a 75 %

**Tempo di aerazione:** 15 – 20 minuti

**Tempo di lavorazione:** sino a 45 minuti

**Detergente:** diluenti per vernici

**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma ÖNORM EN 12529)

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Codice GIS:** S1 = forte materiale di posa contenente solventi, privo di composti aromatici e metanolo

**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.

**Adatto per interni.**

- applicabile a rullo e a spatola
- elevata presa iniziale
- utilizzo universale per profili e altro
- buona resistenza ai plastificanti
- resistenza finale molto elevata

**Campi di impiego:**

Per l'incollaggio di

- spigoli di pedate per scale
- zoccoli
- profili
- rivestimenti tessili
- rivestimenti in PVC e gomma
- rivestimento in sughero con supporto sul retro in sughero naturale
- linoleum in ambito montaggio, come ad es. su scale e su pareti e soffitti

su sottofondi assorbenti e non assorbenti in interni.

| Confezione   | Nr. Art. | Pallet    |
|--------------|----------|-----------|
| 5 kg secchio | 7636     | 75 secchi |



## Pittogrammi ARDEX



per interni risp.  
interni ed esterni



utilizzo con forte  
esposizione solare



conduttivo



applicabile  
con rullo



applicabile  
con pennello



specifiche per  
superficie



tempo di  
lavorabilità



tempo di  
aerazione



tempo di  
posa



fibrorinforzato

## FISSATIVI

### ARDEX AF 800 \*

Fissaggio universale

**Principi delle materie prime:** dispersione sintetica dispersibile

**Materiale occorrente:** rullo: 150 – 200 g/m<sup>2</sup>,  
TKB A1, A2, B1: 200 – 300 g/m<sup>2</sup>

**Condizioni di lavorabilità:**

- temperatura: non inferiore a +15°C
- umidità relativa dell'aria (rF): non superiore a 75 %

**Tempo di aerazione:**

- <sup>1)</sup> 10 – 15 minuti su sottofondi assorbenti
- <sup>2)</sup> 30 – 45 minuti su sottofondi non assorbenti

**Tempo di lavorazione:** 90 – 120 minuti

**Detergente:** acqua

**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma ÖNORM EN 12529)

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Idoneo alla pulizia con shampoo:** sì, in ambito domestico

**Codice GIS:** D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Blaue Engel:** RAL – UZ 113

**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.

**Adatto per interni, pavimenti.**


- vasto campo di impiego
- resa elevata
- tempi di lavorabilità molto lunghi
- alta adesività residua
- rimovibile con acqua
- a bassissime emissioni

**Campi di impiego:**

- Fissaggio ad alto potere adesivo, rimovibile con acqua, applicabile a rullo per il fissaggio di
- rivestimenti tessili con retro supporto in TNT
  - rivestimenti tessili con retro supporto in tessuto
  - rivestimenti tessili con retro supporto in materassino di schiuma
  - rivestimenti in CV

su sottofondi assorbenti e su rivestimenti utili esistenti.

| Confezione                     | Nr. Art. | Pallet   |
|--------------------------------|----------|----------|
| 10 kg fusto                    | 4992     | 40 fusti |
| Attenzione! Solo su richiesta! |          |          |



### ARDEX AF 825 \*

Fissaggio per quadrotti di moquette

**Principi delle materie prime:** dispersione di sostanze sintetiche

**Materiale occorrente:** rullo: 80 – 100 g/m<sup>2</sup>

**Condizioni di lavorabilità:**

- temperatura: non inferiore a +15°C
- umidità relativa dell'aria (rF): non superiore a 75 %

**Tempo di aerazione:**

- mind. 30 minuti su sottofondi assorbenti
- mind. 60 minuti su sottofondi non assorbenti

**Tempo di lavorazione:** ca. 24 ore dopo l'asciugatura

**Detergente:** prima dell'asciugatura: acqua

**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma ÖNORM EN 12529)

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Idoneo alla pulizia con shampoo e a vapore:** sì

**Codice GIS:** D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

**Stoccaggio:** conservare in un luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.

**Adatto per interni, pavimenti.**


- forte adesività
- veloce asciugatura
- a bassissime emissioni
- consumo molto ridotto

**Campi di impiego:**

- Collante a contatto a base di dispersione per il fissaggio antisdrucciolo di pavimenti in tappeti tessili autoportanti con supporto sul retro in
- bitume / TNT
  - EVA (etilene vinil acetato)
  - PVC
  - PUR

su sottofondi assorbenti e non assorbenti in interni.

| Confezione  | Nr. Art. | Pallet   |
|-------------|----------|----------|
| 10 kg fusto | 7637     | 40 fusti |



## Pittogrammi ARDEX



per interni risp. utilizzo su forte esposizione solare



conduttivo



applicabile con rullo



applicabile con pennello



specifiche per superficie



tempo di lavorabilità



tempo di aerazione



tempo di posa



fibrorinforzato





## PARQUET

### ARDEX AF 460

Adesivo per parquet prefinito

**Principi delle materie prime:** polimero con silano modificato

**Materiale occorrente:** 800 – 1.500 g/m<sup>2</sup>  
a seconda della spatola dentata utilizzata

**Condizioni di lavorabilità:**

- temperatura: non inferiore a +18°C
- umidità relativa dell'aria (rF): non superiore a 75 %

**Tempo di aerazione:** nessuno

**Tempo di lavorazione:** ca. 30 minuti

**Tempo di presa:** ca. 24 ore

**Detergente:** prima dell'indurimento con ARDEX CW panni per la pulizia o con idonei detergenti a base di olio o cera

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Codice GIS:** RS10 = materiale di posa, a base di silano modificato

**Codice EMI:** EC 1 <sup>PLUS</sup> = a bassissime emissioni <sup>PLUS</sup>

**Stoccaggio:** in confezione integra circa 18 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte e consumare rapidamente.


**Adatto per interni, pavimenti.**

- collante elastico per parquet a norma ISO 17178
- facile da stendere
- buona tenuta alla dentatura
- stabilità rapida
- anidro e privo di solventi

**Campi di impiego:**

- Adesivo elastico SMP per l'incollaggio di:
- parquet multistrato con finitura superficiale a norma ÖNORM EN 13489
- ARDEX pannelli isolanti anticalpestio e disaccoppianti su sottofondi interni, idonei e assorbenti.

| Confezione  | Nr. Art. | Pallet   |
|-------------|----------|----------|
| 18 kg fusto | 7634     | 44 fusti |



### ARDEX AF 480

Adesivo per parquet elasticamente rigido

**Principi delle materie prime:** polimero con silano modificato

**Materiale occorrente:** 800 – 1.500 g/m<sup>2</sup>  
a seconda della spatola dentata utilizzata

**Condizioni di lavorabilità:**

- temperatura: non inferiore a +18°C
- umidità relativa dell'aria (rF): non superiore a 75 %

**Tempo di aerazione:** nessuno

**Tempo di lavorazione:** ca. 20 minuti

**Tempo di presa:** ca. 24 ore

**Trattamento della superficie:** al più presto dopo 24 ore

**Detergente:** prima dell'indurimento con ARDEX CW panni per la pulizia o con idonei detergenti a base di olio o cera

**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì

**Codice GIS:** RS10 = materiale di posa, a base di silano modificato

**Codice EMI:** EC 1 <sup>PLUS</sup> = a bassissime emissioni <sup>PLUS</sup>

**Stoccaggio:** in confezione integra circa 18 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte e consumare rapidamente.


**Adatto per interni, pavimenti.**

- adesivo per parquet elasticamente rigido a norma ISO 17178
- facile da stendere
- eccellente tenuta alla dentatura
- stabilità rapida – resistenza finale molto elevata
- minimizza il rischio di fughe da strappo
- coniuga i vantaggi di collanti resistenti a trazione ed elastici

**Campi di impiego:**

- Adesivo SMP elasticamente rigido per l'incollaggio di:
- parquet a mosaico a norma ÖNORM EN 13488
- parquet lamellare industriale secondo la norma ÖNORM EN 14761, max. 200 mm lung., min. 16 mm spessore
- parquet in legno massiccio bisellato
- parquet a listelli a norma ÖNORM EN 13226
- lamparquet in legno massiccio a norma ÖNORM EN 13227, rapporto spessore/larghezza massimo 1 : 5
- parquet a lamelle larghe, legno modulare a norma ÖNORM EN 14761
- tavole in legno massiccio a norma ÖNORM EN 13629 und ÖNORM EN 13990, max. 18 cm larghezza, rapporto spessore/lato 1:8
- parquet multistrato a norma ÖNORM EN 13489
- rivestimenti a pavimento in sughero con strato interno in HDF/MDF e sughero in verso opposto a norma ÖNORM EN 12104
- ARDEX pannelli isolanti anticalpestio e disaccoppianti su sottofondi interni, idonei e assorbenti.

| Confezione  | Nr. Art. | Pallet   |
|-------------|----------|----------|
| 18 kg fusto | 7635     | 44 fusti |



### Pittogrammi ARDEX



per interni risp.  
interni ed esterni



utilizzo con forte  
esposizione solare



conduttivo



applicabile  
con rullo



applicabile  
con pennello



specifica per  
superficie



tempo di  
lavorabilità



tempo di  
aerazione



tempo di  
posa



fibrorinforzato

## ARDEX AF 485

Adesivo per parquet resistente al taglio

**Principi delle materie prime:** polimero con silano modificato**Materiale occorrente:** 400 – 1.500 g/m<sup>2</sup> a seconda della spatola dentata utilizzata**Condizioni di lavorabilità:**

- temperatura: non inferiore a +18°C
- umidità relativa dell'aria (rF): non superiore a 75 %

**Tempo di aerazione:** nessuno**Tempo di lavorazione:** ca. 40 minuti**Tempo di presa:** ca. 12 ore su sottofondi assorbenti e ca. 24 ore su sottofondi impermeabili**Trattamento della superficie:** al più presto dopo 24 ore**Detergente:** prima dell'indurimento con ARDEX CW panni per la pulizia o con idonei detergenti a base di olio o cera**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Codice GIS:** RS10 = materiale di posa, a base di silano modificato**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** in confezione integra circa 18 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte e consumare rapidamente.**Adatto per interni, pavimenti.**

- facile da stendere
- eccellente tenuta alla dentatura
- stabilità rapida - resistenza finale molto elevata
- minimizza il rischio di fughe da strappo
- privo di sostanze emollienti
- adesivo per parquet duro a norma ISO 17178

**Campi di impiego:**

- Adesivo per parquet SMP duro a norma ISO 17178 per l'incollaggio di:
- tavole in legno massiccio a norma ÖNORM EN 13629 e ÖNORM EN 13990
  - lamparquet in legno massiccio a norma ÖNORM EN 13227
  - parquet lamellare industriale secondo la norma ÖNORM EN 14761, max. 200 mm lunghezza, min. 16 mm spessore
  - parquet a lamelle larghe, legno modulare ÖNORM EN 14761
  - parquet in legno massiccio bisellato, parquet a listelli a norma ÖNORM EN 13226
  - parquet a mosaico a norma ÖNORM EN 13488
  - parquet multistrato a norma ÖNORM EN 13489
  - rivestimenti a pavimento in sughero con strato interno in HDF/MDF e sughero in verso opposto ÖNORM EN 12104
  - rivestimenti in sughero a norma ISO 3813/ÖNORM EN 12104
  - pavimenti in blocchetti di legno RE/WE ÖNORM 68702
  - ARDEX pannelli isolanti anticalpestio e disaccoppianti su sottofondi interni, idonei e assorbenti.

| Confezione                     | Nr. Art. | Pallet   |
|--------------------------------|----------|----------|
| 18 kg fusto                    | 7664     | 44 fusti |
| Attenzione! Solo su richiesta! |          |          |



## ARDEX AF 495

Adesivo bicomponente 2K-PU

**Principi delle materie prime:** poliuretano, bicomponente**Materiale occorrente:** 350 – 1.200 g/m<sup>2</sup> a seconda della spatola dentata utilizzata**Condizioni di lavorabilità:**

- temperatura: non inferiore a +15°C
- umidità relativa dell'aria (rF): non superiore a 75 %

**Rapporto di miscelazione:**

vd. confezione

**Tempo di lavorabilità:** ca. 35 sino a 40 minuti**Tempo di posa:** ca. 50 minuti**Detergente:** prima dell'indurimento con ARDEX CW panni per la pulizia o con idonei detergenti a base di olio o cera**Carrabile con sedia a rotelle:** sì (rotelle ai sensi della norma ÖNORM EN 12529)**Idoneo all'uso di pavimenti riscaldanti:** sì**Codice GIS:** RU1 = materiale di posa privo di solventi a base poliuretanica**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte e consumare rapidamente.**Prodotto soggetto a formazione obbligatoria:** Il regolamento REACH prevede dal 24.08.2023 una formazione specifica obbligatoria per questo prodotto.**Adatto per interni ed esterni, pavimenti.**

- utilizzo universale per rivestimenti a pavimento in caucciù e PVC come pure pavimenti in parquet
- resistenza molto elevata, per ambienti ad alte sollecitazioni (industrie, palazzetti dello sport, merci pesanti)
- particolarmente adatto per rivestimenti a pavimento elastici con superfici soggette a carichi termici ad es. dietro facciate vetrate
- resistente all'umidità e agli agenti atmosferici
- per impieghi in ambienti outdoor
- a bassissime emissioni
- privo di solventi e acqua

**Campi di impiego:**

- Adesivo bicomponente reattivo per l'incollaggio ad alta resistenza di:
- parquet lamellare industriale secondo la norma ÖNORM EN 14761, max. 200 mm lunghezza, min. 16 mm spessore
  - parquet a lamelle larghe, legno modulare a norma ÖNORM EN 14761, parquet in legno massiccio bisellato, parquet a listelli a norma ÖNORM EN 13226
  - parquet multistrato a norma ÖNORM EN 13489
  - parquet a mosaico a norma ÖNORM EN 13488
  - lamparquet in legno massiccio a norma ÖNORM EN 13227
  - rivestimenti in caucciù in lastre
  - rivestimenti di design in PVC
  - rivestimenti in PVC e in PVC composito in lastre
  - rivestimenti in linoleum
  - pavimenti in laminato
  - tappeti erbosi artificiali, granulati di gomma, impianti sportivi e altri rivestimenti idonei indoor e outdoor
- su sottofondi idonei alla posa, assorbenti e non.

| Confezione | Nr. Art. | Pallet   |
|------------|----------|----------|
| 6 kg fusto | 4990     | 60 fusti |



## Pittogrammi ARDEX



per interni risp. utilizzo con forte esposizione solare



conduttivo



applicabile con rullo



applicabile con pennello



specifiche per superficie



tempo di lavorabilità



tempo di aerazione



tempo di posa



fibrorinforzato

## ACCESSORI

## ARDEX CW panni per la pulizia \*

**Tipo di materiale:** panno: 70% viscosa, 30 % poliestere imbevuti di una delicata sostanza detergente

**Valore pH:** ca. 5 nel concentrato liquido

**Densità:** ca. 1,01 kg/litro liquido

**Stoccaggio:** conservare in luogo fresco, ma al riparo dal gelo, in confezione integra circa 24 mesi, in ambiente asciutto. Chiudere bene le confezioni una volta aperte.

## PRODOTTO DI SISTEMA per ARDEX stoneCARPET

- panno in tessuto non tessuto di viscosa, estremamente resistente allo strappo, robusto e privo di pelucchi con caratteristiche di tessuto
- intriso di sostanza detergente delicata ma potente
- per eliminare residui di colle ed epossidici su utensili e rivestimenti
- asciugatura rapida senza residui, piacevole e fresca profumazione
- in fusto con dispenser richiudibile

**Campi di impiego:**

Adatto alla rimozione/pulizia di:

- residui di colle bicomponenti, monocomponenti, SMP e a base epossidica freschi da rivestimenti come parquet e ceramica
- residui di colle a dispersione freschi da rivestimenti d'uso come superfici in PVC
- residui collosi di cosiddette colle da utensili, macchine e altro
- residui cementizi come ad esempio velature cementizie su rivestimenti ceramici
- impurità dovute a grasso, olio, catrame, grafite, cera etc.

| Confezione         | Nr. Art. | Pallet                             |
|--------------------|----------|------------------------------------|
| Fusto con 72 panni | 7619     | confezione da 6 pezzi<br>264 fusti |



## ARDEX CA 20 S \*

Colla di montaggio SMP rapida

Dettagli a pag. 45.



## ARDEX CA 20 P \*

Colla di montaggio SMP

Dettagli a pag. 45.



LA GAMMA PAVIMENTI ARDEX

Il tuo capolavoro a pavimento

**Per gli amanti del sistema:  
più di tutto da  
un unico fornitore.**

posa del massetto | preparazione del sottofondo | livellanti | adesivi per pavimenti





## SEMINARI dalla pratica per la pratica

Anche se ci sono alle spalle tanti anni di esperienza pratica, c'è sempre qualcosa da imparare! Ecco perchè non vediamo l'ora di condividere le nostre conoscenze con voi in seminari altamente qualificanti. In ARDEXacademy la trasmissione di conoscenze pratiche è in primo piano. Riceverete tantissimi consigli e suggerimenti che renderanno il vostro lavoro più semplice.

**Creiamo per la Vostra impresa un training esclusivo basato sulle Vostre necessità. .**

**Per un appuntamento individuale ci contatti a [office@ardex.it](mailto:office@ardex.it) o 0309119952.**



Qui trova  
i nostri seminari!





## DIRETTIVE D'USO ARDEX ADESIVI PER PAVIMENTI E PARQUET

[illegible]

## DIRETTIVE D'USO ARDEX ADESIVI PER PARQUET

[illegible]

