

RASANTI PER PARETI



Un **sottofondo perfettamente piano** è **assolutamente essenziale** in qualsiasi progetto di parete. Anche se il rasante o il riempitivo utilizzati restano nascosti alla vista dell'osservatore a lavoro finito, sono di **fondamentale importanza per il risultato finale**. I **rasanti per parete ARDEX** e gli **stucchi ARDEX** garantiscono **pareti perfettamente lisce** e allo stesso tempo la **massima semplicità di lavorazione**.

Si possono realizzare altrettanto facilmente pareti finemente strutturate. E poichè anche in questo caso il principio di **economicità** appare decisivo, i **prodotti ARDEX** si contraddistinguono per la loro **eccezionale resa**.



Sito web
rasanti per pareti



Consulente edile



Servizio tecnico

ARDEX A 828

Riempitivo per pareti e superfici

Rapporto di miscelazione:

ca. 13 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 2 volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,0 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 1,5 kg/litro

Materiale occorrente: ca. 1,0 kg polvere per m² e mm

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 30 minuti

Lavori di intonacatura e incollaggio: dopo l'asciugatura

Valore pH: ca. 8

Codice GIS: CP1 = riempitivo a base di calcio solfato, esente da marcatura

Codice EMI: EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Norme, certificati di prova

materiale non infiammabile, classe A1 a norma EN 13501, parte 1; riempitivo per la rasatura di giunti senza striature superficiali, tipo 4B, a norma EN 13963

A base di gesso e sostanze sintetiche

Riempitivo per pareti con i vantaggi di un intonaco rapido

- per la chiusura di fughe in lastre di gesso e altre lastre edili
- per la creazione di superfici rispondenti alle fasi di esecuzione 1 – 4 della norma ÖNORM B 3415 su lastre in gesso e gesso fibrorinforzato

Adatto per interni, pareti e soffitti.

Lavorabile senza problemi sia con basse che con alte temperature. A presa continua in strati di qualsiasi spessore. Seconda mano possibile già dopo ½ ora - non necessita di asciugatura totale.

- non cala
- non crepa

Campi di impiego:

Rasatura e intonacatura di muratura grezza, calcestruzzo, intonaco a calce, gesso o cemento e calcestruzzo cellulare.

Riempimento di cavità estese su pareti e soffitti

Riempimento di crepe, fessure e buchi, giunti tra pannelli di gesso e altri pannelli edili.

Rasatura di pareti in pietra arenaria ed elementi planari.

Chiusura di fughe in soffitti prefabbricati in calcestruzzo.

Posa di pannelli in gesso.

Incavicchiamento e posa di supporti per armature, installazioni e altri.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
5 kg sacchetto	4205	confezione da 4 pezzi 160 sacchetti
12,5 kg sacco di carta	4062	80 sacchi
25 kg sacco di carta	4010	40 sacchi



**12,5 KG SACCO DI CARTA
CON PRATICA MANIGLIA!**

ARDEX A 826

Rasante di finitura per pareti

Rapporto di miscelazione:

ca. 16 l acqua: 25 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua: 2 volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 0,8 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 1,5 kg/litro

Materiale occorrente: ca. 0,9 kg polvere per m² e mm

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 60 minuti

Valore pH: ca. 8

Codice GIS: CP1 = riempitivo a base di calcio solfato, esente da marcatura

Codice EMI: EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Norme, certificati di prova

materiale non infiammabile, classe A1 a norma EN 13501, parte 1; riempitivo per la rasatura di giunti senza striature superficiali, tipo 4B, a norma EN 13963.

A base di gesso e sostanze sintetiche

- per la rasatura e stuccatura di pareti e soffitti
- per la creazione di superfici rispondenti alle fasi di esecuzione 1 – 4 della norma ÖNORM B 3415 su lastre in gesso e gesso fibrorinforzato

Adatto per interni, pareti e soffitti.

- ottimale per rasature fini
- adatto per strati sottilissimi sino a zero senza stacco
- resa elevata

Campi di impiego:

Creazione di superfici a parete e soffitto piane, lisce e prive di tensioni per

- lavori di tappezzeria
- vernici plastiche
- vernici e colori a dispersione
- pannelli sintetici a parete
- fogli
- tecniche di intaglio e levigatura nei lavori di tinteggiatura.

Riempimento di crepe e buchi.

Chiusura di fughe.

Ripristino di lastre in gesso.

Incavicchiamento e posa di supporti per armature, installazioni e altri.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
5 kg sacchetto	4246	confezione da 4 pezzi 160 sacchetti
12,5 kg sacco di carta	4060	80 sacchi
25 kg sacco di carta	4011	40 sacchi



**12,5 KG SACCO DI CARTA
CON PRATICA MANIGLIA!**

ARDEX A 828 COMFORT

Stucco ultra leggero

Rapporto di miscelazione:

ca. 10,8 l acqua : 15 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 1,4 volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 0,75 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** ca. 1,2 kg/litro**Materiale occorrente:** ca. 0,7 kg polvere per m² e mm**Durata dell'impasto (+20°C):** ca. 60 minuti**Lavori di intonacatura e incollaggio:** dopo l'asciugatura**Valore pH:** ca. 8**Codice GIS:** CP1 = riempitivo a base di calcio solfato, esente da marcatura**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.**Norme, certificati di prova**

Materiale non infiammabile, classe A1 a norma EN 13501, parte 1; riempitivo per la rasatura di giunti senza striature superficiali, tipo 4B, a norma EN 13963

Rasante bianco a base di gesso e materie sintetiche con filler leggeri

- per lisciatura e rasatura di superfici a parete e soffitti
- per la creazione di superfici rispondenti alle fasi di esecuzione 1 – 4 della norma ÖNORM B 3415 su lastre in gesso e gesso fibrorinforzato

Adatto per interni, pareti e soffitti.

- resa molto elevata
- miscelabile comodamente anche in grande quantità
- consistenza uniforme per tutto il tempo di lavorazione
- aderenza su colori a dispersione opachi stabili come colori in lattice senza primer
- ottima lavorabilità senza colature
- liscibile a zero
- levigabilità molto buona

Campi di impiego:

Rasatura e stuccatura di soffitti e pareti in
– muratura, calcestruzzo, intonaco e calcestruzzo poroso
– lastre in gesso, fibra di gesso e altri pannelli edili.

Riempimento di crepe, fessure e buchi.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
15 kg sacco di carta	4756	40 sacchi



**SACCO DI CARTA
CON PRATICA MANIGLIA!**

ARDEX A 828 READY *

Stucco per superfici e giunti

Peso specifico malta fresca: ca. 1,2 kg/litro**Materiale occorrente:** ca. 1,2 kg per m² e mm**Tempi di asciugatura (+20°C/50% rF):**

- ca. 8 ore per strato spesso 1,5 mm
- ca. 24 ore per strato spesso 3 mm
- ca. 48 ore per strato spesso 5 mm

Valore pH: ca. 9,5**Codice GIS:** D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi**Codice EMI:** EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Proteggere dal gelo e dalle temperature elevate.

Norme, certificati di prova

Rasante fino tipo 4A a norma EN 13963

Stucco per pareti di colore bianco, a dispersione, pronto all'uso a base di resine sintetiche di alta qualità e additivi selezionati

- per lisciatura e rasatura di superfici a parete e soffitti
- per la creazione di superfici rispondenti alle fasi di esecuzione 1 – 4 della norma ÖNORM B 3415 su lastre in gesso e gesso fibrorinforzato

Adatto per interni, pareti e soffitti.

- per spessori sino a 5 mm
- adatto per strati sottilissimi sino a zero
- idoneo per applicazione ad airless (solo per la stesura su superfici)

Campi di impiego:

Lisciatura e stuccatura di superfici di pareti e soffitti in:

- calcestruzzo
- intonaco
- lastre in gesso e in gesso fibrorinforzato
- tappezzerie in fibra di vetro
- intonaci opachi e brillanti
- intonaci in calce cemento
- lastre in cemento fibrorinforzato

etc prima di effettuare lavori di tinteggiatura, tappezzeria, intonacatura con intonaci a base di resine sintetiche etc.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
18 kg fusto	4898	24 fusti



ARDEX A 815

Rasante universale per pareti e soffitti

Rapporto di miscelazione:

ca. 17 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
ca. 2 volume d'acqua : 3 volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 0,8 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 1,5 kg/litro

Materiale occorrente: ca. 0,9 kg polvere per m² e mm

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 50 – 60 minuti

Lavori di intonacatura e incollaggio: dopo l'asciugatura

Valore pH: ca. 8

Codice GIS: CP1 = riempitivo a base di calcio solfato, esente da marcatura

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Norme, certificati di prova

Stucco e rasante fino, tipo 3B a norma EN 13963

Rasante a base di gesso

- per la rasatura a tutta superficie e la lisciatura di pareti e soffitti
- per la stuccatura di fughe tra lastre di gesso

Adatto per interni, pareti e soffitti.

- per spessori sino a 10 mm in una mano
- come sottofondo per la stesura di pitture e lavori di tappezzeria

Campi di impiego:

- Versatile, per la rasatura e lisciatura su
- comuni sottofondi in gesso minerali
 - lastre in gesso e in gesso fibrorinforzato
 - calcestruzzo cellulare.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4786	40 sacchi



ARDEX W 820

Rasante universale per pareti

Rapporto di miscelazione:

ca. 11,0 – 12,5 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 2 volumi di polvere

– lavorazione a macchina:

ca. 10,0 – 14,0 l acqua : 25 kg polvere

– lavorazione a rullo:

ca. 15,0 – 16,0 l acqua : 25 kg polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,1 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 1,5 kg/litro

Materiale occorrente: ca. 1,0 kg polvere per m² e mm

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 3 ore

Lavori di intonacatura e incollaggio: dopo l'asciugatura

Valore pH: ca. 7

Resistenza a compressione: ca. 4 N/mm²

Resistenza a flessione: ca. 2 N/mm²

Codice GIS: CP1 = riempitivo a base di calcio solfato, esente da marcatura

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

Norme, certificati di prova

Malta secca di gesso per intonaci a strati sottili C6/20/2 a norma DIN EN 13279-1; stucco per fughe per la rasatura di fughe senza striature superficiali, tipo 4B, a norma EN 13963; materiale non infiammabile, classe A1, a norma EN 13501, parte 1

Rasante a base di gesso migliorato con materie sintetiche per pompe di miscelazione, apparecchiature a spruzzo e stesura manuale.

- per la creazione di superfici rispondenti alle fasi di esecuzione 1 – 4 della norma ÖNORM B 3415 su lastre in gesso e gesso fibrorinforzato

Adatto per interni, pareti e soffitti.

- per la creazione di superfici decorative
- per strati di spessore da 0 – 20 mm
- lunga durata dell'impasto e dell'applicazione successiva
- ben levigabile
- alto potere riempitivo

Campi di impiego:

Rasatura, lisciatura e intonacatura di superfici a parete e soffitto in

- calcestruzzo
 - muratura
 - intonaco
 - lastre di gesso
- e altri sottofondi idonei.

Riempimento di fori, cavità e fessure. Rasatura di giunti tra lastre di gesso, altri pannelli edili e soffitti prefabbricati in calcestruzzo.

ARDEX W820 è aperto alla diffusione al vapore e costituisce un sottofondo idoneo per pitture, carte da parati, intonaci a dispersione e altre applicazioni.

ARDEX W820 è adatto alla lavorazione manuale oltre che alla lavorazione con pompe di miscelazione e apparecchiature a spruzzo.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4640	40 sacchi



ARDEX A 929

Stucco minerale fine

Rapporto di miscelazione:**– lavorazione a spatola:**

ca. 4,2 – 5,3 l acqua : 15 kg polvere

– lavorazione a rullo:

ca. 5,0 – 5,3 l acqua : 15 kg polvere

– lavorazione a macchina in base ai requisiti della macchina:

ca. 5,3 – 5,6 l acqua : 15 kg polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,34 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** ca. 1,7 kg/litro**Materiale occorrente:** ca. 1,1 kg polvere per m² e mm**Durata dell'impasto (+20°C):** ca. 120 minuti**Lavori di intonacatura e incollaggio:** dopo l'asciugatura**Valore pH:** ca. 12**Resistenza a compressione:** ca. 10 N/mm²**Resistenza a flessione:** ca. 3 N/mm²**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato**Codice EMI:** EC 1^{PLUS} = a bassissime emissioni^{PLUS}**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.**Norme, certificati di prova**

materiale non infiammabile, classe A1 a norma EN 13501, parte 1; malta per intonaco standard per applicazioni interne su pareti, soffitti, pilastri e tramezzi, EN 998-1: GP-CS IV

NUOVO

Polvere bianca da elementi speciali e additivi

- per l'applicazione di tutti i sistemi di verniciatura
- utilizzo su vecchie pitture a dispersione stabili senza mano di fondo
- per l'applicazione ad esempio in ambienti domestici e umidi, magazzini e stabilimenti produttivi, parcheggi sotterranei e garage chiusi
- per la rasatura e lisciatura di lastre in cemento fibrorinforzato, silicato o gesso

Adatto per interni, pareti e soffitti.

- per un clima interno sano: aperto alla diffusione, previene la formazione di muffa ed è particolarmente adatto per l'applicazione di pitture di silicato traspiranti
- applicabile a spatola, rullo e a spruzzo
- per spessori sino a 5 mm

Campi di impiego:

Stuccatura e lisciatura di pareti e soffitti. Sigilla i giunti tra lastre a soffitto prefabbricate in calcestruzzo e scanature per cavi. Efficiente stuccatura e lisciatura a mano, rullo o a spruzzo.

Adatto anche per la posa di piastrelle, lastre e grandi formati.

**SACCO DI CARTA
CON PRATICA MANIGLIA!**

Confezione	Nr. Art.	Pallet
15 kg sacco di carta	8184	64 sacchi

ARDEX F 11

Rasante per facciate

Rapporto di miscelazione:

ca. 8,5 l acqua: 25 kg polvere risp.

ca. 1,7 l acqua: 5 kg polvere equivalente a

ca. 1 volume d'acqua: 2 ¾ volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,1 kg/litro**Peso specifico malta fresca:** ca. 1,7 kg/litro**Materiale occorrente:** ca. 1,2 kg polvere per m² e mm**Durata dell'impasto (+20°C):** ca. 30 minuti**Lavori di intonacatura e incollaggio:** dopo l'asciugatura**Valore pH:** ca. 12**Codice GIS:** ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato**Codice EMI:** EC 1^{PLUS} = a bassissime emissioni^{PLUS}**Stoccaggio:** in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

A base di cemento bianco

- per lisciare, riparare e rasare facciate, pareti e soffitti.

Adatto per interni ed esterni, pareti e soffitti.

- resistente alle intemperie
- povero di tensioni
- traspirante

Campi di impiego:

Per lisciare, riparare e rasare

- facciate
- pareti e soffitti.

Per rivestire e uniformare superfici di

- calcestruzzo a vista
- muratura grezza
- intonaco.

Riempimento di crepe, fori e cavità su pareti e soffitti.

Lisciatura di pareti interni in calcestruzzo cellulare.



Confezione	Nr. Art.	Pallet
5 kg sacchetto	4207	confezione da 4 pezzi 208 sacchetti
25 kg sacco di carta	4013	40 sacchi

ARDEX F 3

Rasante, riempitivo e ripristino per superfici

Rapporto di miscelazione:

ca. 11,5 l acqua : 25 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 2 ½ volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 0,9 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 1,3 kg/litro

Materiale occorrente: ca. 0,9 kg polvere per m² e mm

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 30 minuti

Lavori di intonacatura e incollaggio:

dopo l'asciugatura, ca. 24 ore

Valore pH: ca. 11,5

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

A base di cemento bianco, con effetto ARDURAPID PLUS

– per facciate, pareti e soffitti

Adatto per interni ed esterni, pareti e soffitti.

- indurisce e asciuga rapidamente
- povero di tensioni und esente da crepe in tutti gli spessori
- facile lavorabilità
- eccellente adesione
- resa elevata
- idoneo per pitture a dispersione

Campi di impiego:

Per riempire, ripristinare e livellare

- facciate
- pareti e soffitti.

Su sottofondi asciutti prima dell'applicazione di

- pitture e intonaci a dispersione
- intonaci siliconici
- intonaci silicati a dispersione
- intonaci silicati
- vernici trasparenti, spugnature e spatolature etc.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
25 kg sacco di carta	4059	40 sacchi



ARDEX R 1

Stucco riempitivo per restauro e ristrutturazione

Rapporto di miscelazione:

ca. 5 l acqua : 10 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 2 volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 1,0 kg/litro

Peso specifico malta fresca: ca. 1,1 kg/litro

Materiale occorrente: ca. 0,8 kg polvere per m² e mm

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 45 minuti

Lavori di intonacatura e incollaggio:

dopo l'asciugatura, ca. 24 ore

Valore pH: malta fresca a base cementizia = ca. 12, strato di stucco dopo la presa = ca. 10

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 PLUS = a bassissime emissioni PLUS

Stoccaggio: in confezione integra circa 6 mesi in ambiente asciutto.

A base di cemento bianco, con effetto ARDURAPID

- per lisciatura e rasatura di superfici a parete e soffitti in ristrutturazioni e nuove costruzioni
- combina i vantaggi di un rasante a dispersione con la pronta asciugatura di uno stucco rapido
- lavori di rasatura secondo le fasi 1 – 4 della norma ÖNORM B 3415 su lastre in gesso e in gesso fibrorinforzato

Adatto per interni, pareti e soffitti.

- per tutti i sottofondi comuni
- senza mano di fondo
- particolarmente resistente
- povero di tensioni und esente da crepe
- per spessori sino a 10 mm
- non cala
- facile lavorabilità
- lisciabile anche senza frattazzatura
- resa elevata

Su vecchi sottofondi stabili è sufficiente come rasante adesivo. Su vecchi sottofondi in vernice acrilica, in resina alchidica così come su rivestimenti in piastrelle e lastre è sufficiente l'applicazione di uno strato sottile ARDEX R1 al posto di una mano di fondo.

Campi di impiego:

Lisciatura e rasatura di pareti e soffitti prima dell'applicazione di tappezzeria, tinteggiatura, intonaci a dispersione e rivestimenti per pareti. Riempimento di crepe, fori profondi, fessure e fughe su lastre in gesso e altri pannelli edili.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
10 kg sacco di carta	4700	80 sacchi



**SACCO DI CARTA
CON PRATICA MANIGLIA!**

ARDEX R 4 RAPID

Rasante universale rapido

Rapporto di miscelazione:

ca. 0,4 l acqua : 1 kg polvere risp.
ca. 1 l acqua : 2,5 kg polvere equivalente a
ca. 1 volume d'acqua : 2 volumi di polvere

Densità apparente della malta: ca. 0,85 kg/litro

Peso specifico malta fresca: 1,5 kg/litro

Materiale occorrente: 1,1 kg polvere per m² e mm

Durata dell'impasto (+20°C): ca. 15 minuti

Valore pH: ca. 11,5

Codice GIS: ZP1 = prodotto cementizio, povero di cromato

Codice EMI: EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto.

A base di cemento bianco, con effetto ARDURAPID PLUS

Rasante rapido per riparazioni con carattere di finitura per pareti, pavimenti e soffitti.

– per il riempimento di fori e crepe

Adatto per interni ed esterni, pareti, pavimenti e soffitti.

– utilizzabile senza mano di fondo

– lavorazione successiva dopo ca. 45 – 60 minuti

Campi di impiego:

Per la lisciatura e rasatura di pareti e soffitti prima dell'applicazione di tappezzeria, tinteggiatura, intonaci a dispersione e rivestimenti per pareti. Riempimento di crepe, fori profondi, fessure e fughe.

Possibili sottofondi:

- calcestruzzo
- intonaci di cemento e calcio cemento
- intonaci di gesso e lastre di gesso per pareti
- muratura
- intonaci stollati minerali e a base di resine sintetiche
- lastre in gesso e in gesso fibrorinforzato
- rivestimenti in piastrelle e lastre
- tinteggiature a dispersione resistenti all'acqua
- tappezzerie in fibra di vetro, tinteggiata
- pannelli truciolari e OSB
- tavolati, scale in legno
- vecchi sottofondi con colla fortemente attaccata e residui di rasanti
- pietra naturale e pavimenti a terrazzo.

All'esterno ARDEX R 4 RAPID può essere utilizzato solo su superfici a pavimento con ridotta sollecitazione (ad esempio riparazioni su superfici d'appoggio per soli carichi pedonali) e non è adatto all'utilizzo diretto come alla posa di rivestimenti bicomponenti.

Utilizzabile per lavori di rasatura di superfici in spessori compresi tra 0 e 10 mm.

Confezione	Nr. Art.	Pallet
2,5 kg fusto	3204	110 fusti



ARDEX RF *

Stucco in cartuccia spatolabile

Densità (DIN EN ISO 2811-1): 0,57 ± 0,05 g/cm³

Tempo di formazione della pellicola (+23°C/50% rF): ca. 5 minuti

Penetrazione (DIN 51579 / 5 sec.): 230 ± 30 1/10 mm

Capacità di tenuta (in riferimento alla norma ASTM 2202): ≤ 2 mm

Durezza Shore A (DIN 53505): 50 ± 6 unità

Indurimento completo (+23°C/50% rF): ca. 3 mm / giorno

Granulometria: < 0,2 mm

Temperatura di lavorazione (ARDEX RF e sottofondo): +5°C sino a +35°C

Sollecitazione in temperatura (ARDEX RF indurito): –25°C sino a +80°C

Codice GIS: D1 = materiale di posa a dispersione privo di solventi

Codice EMI: EC 1 ^{PLUS} = a bassissime emissioni ^{PLUS}

Stoccaggio: in confezione integra circa 12 mesi in ambiente asciutto. Proteggere dal gelo e dalle temperature elevate.

Stucco pronto all'uso, monocomponente a base di dispersione acrilica

- privo di solventi
- per la correzione di crepe e fori su calcestruzzo, intonaco e prefabbricati leggeri

Adatto per interni ed esterni, pareti e soffitti.

- senza ritiri, sino a 12 mm di spessore in uno strato
- tinteggiabile
- esente da crepe
- odore neutro
- privo di solventi, isocianati e siliconi
- levigabile

Campi di impiego:

Per la correzione di crepe, graffi e fori all'interno e all'esterno su:

- legno
- calcestruzzo
- intonaco
- muratura
- lastre di gesso etc.

Confezione	Nr. Art.	Scatola
310 ml cartuccia	7645	12 pezzi



ARDEX A 929

stucco minerale fine

Fantasticamente fine,
mineralmente puro.



www.ardex.it



PROSPETTO DI SISTEMA RASANTI PER PARETI

	Superfici, pareti e fughe					
	ARDEX A 828	ARDEX A 826	ARDEX A 828 COMFORT	ARDEX A 828 READY	ARDEX A 815	
						
Base	gesso	gesso	gesso	dispersione	gesso	
CODICE EMI®	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	
Effetto ARDURAPID®						
A1 a norma EN 13501	✓	✓	✓		✓	
A2 a norma EN 13501				✓		
Per la creazione di superfici rispondenti alla classe 1-4	✓	✓	✓	✓	✓	
Durata dell'impasto a +20°C [min]	30	60	60		50 – 60	
Spessore [mm]	qualsiasi	qualsiasi	qualsiasi	0 – 5	0 – 10	
Materiale occorrente [kg/m²/mm]	1	0,9	0,7	1,2	0,9	
Muratura						
calcestruzzo cellulare	✓	✓	✓	✓	✓	
calcestruzzo	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	
laterizio	✓	✓	✓	✓		
lastre in gesso	✓	✓	✓	✓	✓	
pietra arenaria calcarea	✓	✓	✓	✓		
rasanti in gesso	✓	✓	✓	✓	✓	
Rivestimenti di pareti e soffitti						
lastre in gesso e in gesso fibrorinforzato	✓	✓	✓	✓	✓	
lastre in cemento fibrorinforzato	✓	✓	✓	✓	✓	
lastre OSB ÖNORM EN 300	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	
pannelli in legno truciolare P4 – P7	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	
Vecchi sottofondi						
rivestimenti in piastrelle e lastre	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	ARDEX P 4 READY	
pietra naturale	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	ARDEX P 4 READY	
pitture acriliche e in resina alchidica	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	ARDEX P 4 READY	
colori a dispersione resistenti all'acqua, antigraffio e opachi lavabili	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	ARDEX P 4 READY	
colori a base di lattice	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	ARDEX P 4 READY	
Intonaci						
intonaci strolati minerali	✓	✓	✓	✓	✓	
MG 2 malta calce cemento	✓	✓	✓	✓	✓	
MG 3 malta cemento	✓	✓	✓	✓	✓	
MG 4 malta gesso	✓	✓	✓	✓	✓	
intonaci a base di resine sintetiche	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	ARDEX P 4 READY	

Superfici, pareti e fughe		Esterni e facciate		Restauri e ristrutturazioni		
ARDEX W 820	ARDEX A 929	ARDEX F 11 *	ARDEX F 3 *	ARDEX R 1	ARDEX R 4 RAPID	ARDEX RF
						
gesso	cemento bianco	cemento bianco	cemento bianco	cemento bianco	cemento bianco	dispersione
EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS
✓	✓		✓	✓	✓	
✓	✓			✓		
180	120	30	30	45	15	
0 – 20	0 – 5	non miscelato sino a 5	qualsiasi	sino a 10	sino a 10	sino a 12
1	1,1	1,2	0,9	0,8	1,1	0,6
✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	✓	✓	✓
ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓
✓	ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARDEX P 4 READY ARDEX P 82				ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	✓	✓
ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 READY ARDEX P 82				ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 82	✓	✓
ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY	✓	✓	✓	ARDEX P 4 READY
ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY	✓	✓	✓	ARDEX P 4 READY
ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY	✓	✓	✓	ARDEX P 4 READY
ARDEX P 4 READY	✓	ARDEX P 4 READY	✓	✓	✓	✓
ARDEX P 4 READY	ARDEX P 4 READY ARDEX P 82	ARDEX P 4 READY	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	ARDEX P 4 READY ARDEX P 51 ARDEX P 52	✓	✓
ARDEX P 4 READY	✓	ARDEX P 4 READY	✓	✓	✓	ARDEX P 4 READY

*I consigli d'uso elencati valgono solo per gli ambienti interni.